

31,5 - 63 FRAKCIJOS GRANITINĖS SKALDOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

31,5 - 63 frakcijos granitinė skalda (toliau – Prekė).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekė turi būti skirta naudojimui geležinkelio keliuose.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PREKĖS

Prekė turi tenkinti LST EN 13450 arba lygiaverčius* ar aukštesnius techninius rodiklius nustatančių standartų reikalavimus ir atitikti šiuos rodiklius:

1 lentelė

Eil. Nr.	Pagrindiniai parametrai	Reikalavimai	Klasė	Standartas (arba lygiaverčius ar aukštesnius techninius rodiklius nustatantis standartas*)
1	Vidutinis tankis (kg/m^3)	≥ 2600		LST EN 1097-6
2	Supiltinis tankis (kg/m^3)	≥ 1400		LST EN 1097-3
3	Vandens įmirkis (W_{cm})	$\leq 0,5$	W_{cm}	LST EN 1097-6
4	Atsparumas šalčiui	$\leq 18\%$	MS_{18}	LST EN 1367-2
5	Atsparumas dėvėjimuisi M_{DERB}	≤ 11	$M_{DERB} 11$	LST EN 1097-1
6	Atsparumas smūgiams SZ	≤ 22	$SZ_{RB} 22$	LST EN 1097-2
7	Atsparumas suirimui LA koef.	≤ 16	$LA_{RB} 16$	LST EN 1097-2
8	Plokštumo rodiklis	≤ 20	FI_{20}	LST EN 933-3
9	Mineralinių dulkių kiekis	$\leq 0,5$	A	LST EN 933-1
10	Smulkios dalelės	$\leq 0,6$	A	LST EN 933-1
11	Dalelių ilgis ($>100\text{mm}$ ilgio)	6	B_6	LST EN 13450, LST EN 933-4
12	Granuliometrinė sudėtis**		F arba E	LST EN 13450, LST EN 933-1

** - 2 lentelė. Granuliometrinė skaldos kreivė

F klasė						
Sieto akučių dydis, (mm)	80	63	50	40	31,5	22,4
Išbiros, masės %	100	93 - 99	45 - 70	15 - 40	0 - 7	0 - 7
E klasė						
Sieto akučių dydis, (mm)	80	63	50	40	31,5	22,4
Išbiros, masės %	100	95 - 99	55-99	25-75	1-25	0-3

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU

4.1.1. Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija (parengta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus) (pateikiama originalaus dokumento skaitmeninė kopija);

4.1.2. Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąrašę (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-06-27 įsakymu Nr. D1-601) nurodytas darniąsias technines specifikacijas, išduotas paskelbtosios įstaigos, atlikusios visus numatytus atitikties įvertinimo veiksmus (pateikiama originalaus dokumento skaitmeninė kopija) arba lygiavertis* dokumentas;

4.1.3. Akredituotos laboratorijos bandymų protokolai (pateikiama originalaus dokumento skaitmeninė kopija) (ne senesni kaip 6 mėn. iki pasiūlymų pateikimo dienos), įrodantys siūlomo objekto atitiktį visiems techninių specifikacijų 3 skyriaus lentelėje išvardintiems techniniams rodikliams bei išvados dėl siūlomos konkursui granitinės skaldos atitikimo techninei specifikacijai.

PASTABOS:

1) Su pasiūlymu pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (iš anglų ir rusų kalbų versti nereikia).

2) * - lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

4.2. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Prekių etiketė CE (pateikiamas originalus dokumentas), patvirtinanti, kad patiekta Prekė atitinka privalomus techninius ir saugos reikalavimus;

4.2.2. Vagonų atvaramo ir nuvaramo žiniaraščių kopijos;

4.2.3. Svarstyklių, kuriuose prekės sveriamos pakrovos metu, metrologinės patikros sertifikatas (pateikiama originalaus dokumento kopija, patvirtinta gamintojo vadovo ar atsakingo asmens parašu ir originaliu antspaudu).

PASTABOS: su Prekėmis pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (iš anglų ir rusų kalbų versti nereikia).