

AB „Lietuvos geležinkeliai“

PASIŪLYMAS DĖL SKALDOS BALASTO PIRKIMO

2021-09-09 Nr. _____
Vilnius

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	AB Dolomitas
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	167900844
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT679008415
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Dolomito g. 6, Pakruojo raj., Petrašiūnai LT-83477
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB SEB bankas LT 34 7044 0600 0639 5666
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Mindaugas Gudas
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM <i>(pildoma, jei ūkio subjektas vykdydys sutartį)</i>
1.			
2.			
...			

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant atitinkamos(-ų) pirkimo objekto dalies(-ių) pateiktą(-as) lentelę(-es), kuriai(-oms) teikiamas pasiūlymas:

Skaldos balastas 31,5 - 63 frakcijos Šiaulių regione.

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis (tikimo metams)	**Kaina vienos tonos EUR (be PVM)	Koeficientas Eurais	Atstumas (km) nuo geležinkelio stoties į kurią Tiekėjas patieks skaldą iki siūlomo Regiono centro (Šiauliai)	Bendra kaina EUR be PVM $8=4x(5+(6x7))$	21% PVM	Bendra kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skaldos balastas 31,5 - 63 frakcijos Šiaulių regione	t	5 200,00	17,60	0,014	63	96.106,40	20.182,34	116.288,74
Tiekėjo siūloma geležinkelio stotis, į kurią bus patiektas skaldos balastas (Tiekėjas nurodo stotį pasirinkdamas iš Atstumų tarp Lietuvos geležinkelių vidaus stočių lentelės, 5 priedas)									
Nurodyti 31,5 - 63 frakcijos skaldos balasto gamyklą-gamintoją: AB „Dolomitas“ Baltarusijos aikštelė, Baltarusijos respublika, Bresto sritis, Lunineco raj. 21.									

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

****/ šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, nurodyti konkrečaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimo sistemos pagrindu, sąlygų 3 priedo 2.3 punkte. Sutartyje bus nurodyta ši skaldos balasto kaina.**

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija (parengta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus) (pateikiama originalaus dokumento skaitmeninė kopija)	ESD 31,5-63 mm	Ne	
2.	Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąrašę (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-06-27 įsakymu Nr. D1-601) nurodytas darniąsias technines specifikacijas, išduotas notifikuotosios įstaigos, atlikusios visus numatytus atitikties įvertinimo veiksmus arba lygiavertis* dokumentas: nurodyti tiksliai pateikiamą dokumentą	Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas 31,5-63 mm	Ne	

3.	Akredituotos laboratorijos bandymų protokolai (ne senesni kaip 6 mėn. iki pasiūlymų pateikimo dienos), įrodantys atitiktį visiems techninės specifikacijos 3 skyriaus lentelėje išvardintiems techniniams rodikliams bei išvados apie siūlomos konkursui granitinės skaldos atitikimą techninei specifikacijai.	Bandymų protokolai 31,5-63 mm	Ne	
----	---	-------------------------------	----	--

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
- 5) mes nesame laikomi asocijuotais (susijusiais) su LTG ir/arba įgaliotoju pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas;
- 6) mano (ir kitų tiekėjų grupės narių (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) bei ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiuosi (jei remiamasi ūkio subjektų pajėgumais)), atitiktis reikalavimams tiekėjų kvalifikacijai nėra pasikeitusi: (taip).

Logistikos skyriaus specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Dolomitas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 204

Pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09)

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:	Geležinkelio balasto granito skalda 31,5/63
2. Produkto identifikavimas:	31,5/63
3. Naudojimo paskirtis:	Geležinkeliams tiesi
4. Gamintojas:	AB „Dolomitas“ Baltarusijos aikštelė, Baltarusijos Respublika, Bresto sritis, Lunineco rajonas 21,–1,6 km į šiaurės rytus nuo Mikaševičių miesto.
5. Įgalioto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	netaikoma
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:	Sistema 2+
7. Eksploatacinių savybių deklaracijoje taikomas darnusis standartas:	LST EN 13450:2003; LST EN 13450:2003/AC:2004
Notifikuota įstaiga:	AB "PROBLEMATIKA"
Notifikuotos įstaigos ID numeris:	1567
Atliko:	Pradinį gamybos įmonės ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą ir vykdo tęstinį vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą
Sistema:	2+
Išduotas:	Vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0105
8. Europos techninis vertinimas:	netaikoma
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:	

	Standartai	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
			Rodiklio vertė	Kategorija
Darnioji techninė specifikacija EN 13450:2002; EN 13450:2002/AC:2004		DALELIŲ STAMBUMAS, FORMA, TANKIS		
		dalelių dydis (frakcija)	31,5/63	-
	LST EN 933-1	granulometrinė sudėtis	-	F
	LST EN 933-3	plokštumo rodiklis	≤15%	FI ₁₅
	LST EN 933-4	formos rodiklis	≤20%	SI ₂₀
	LST EN 13450	dalelių ilgis (>100)	≤6%	B
	LST EN 1097-6	vidutinis tankis	≥ 2,60 Mg/m ³	-
	LST EN 1097-3	supiltinis tankis	≥ 1,41 Mg/m ³	-
		ŠVARUMAS		
	LST EN 933-1	smulkiųjų kiekis	≤0,6%	A
	LST EN 933-1	mineralinių dulkių kiekis	≤0,5%	A
		ATSPARUMAS TRUPINIMUI/SKALDYMUI		
	LST EN 1097-2	Los Andželo rodiklis LA	≤16	LA _{RB} 16
	LST EN 1097-2	smūginis trupis SZ	≤22%	SZ _{RB} 22
		ATSPARUMAS DĖVĖJIMUI		
	LST EN 1097-1	atsparumas dėvėjimuisi	≤11	M _{DE} RB 11
	LST EN 1097-6	VANDENS ĮMIRKIS	≤0,5 %	WA _{cm} 0,5
		ILGAAMŽIŠKUMAS ŠALDYMUI IR ATŠILDYMUI		
	LST EN 1367-1	ilgaamžiškumas šaldymui ir atšildymui	≤1 %	F ₁
	LST EN 1367-2	ilgaamžiškumas magnio sulfato poveikiui	≤18%	MS ₁₈
	LST EN 1367-3	ILGAAMŽIŠKUMAS PAGAL DULĖJIMĄ	-	NPD
		PAVOJINGI JUNGINIAI	-	NPD
	HN-85	RADIOAKTYVUMAS	1 klasė	-


10. Statybos produkto, kuris apibrėžtas 1 ir 2 punkte eksploatacinės savybės atitinka savybes, kurios deklaruotos 9 punkte. Gamintojas, kuris nurodytas punkte 4, prisiima visiška atsakomybę už šią eksploatacinių savybių deklaraciją.

Gamintojo vardu pasirašo:

Išdavimo data: 2020.12.01.

Akcinė bendrovė „Dolomitas“
Dolomito g. 6, 83477 Petrašiūnų k., Pakruojo r.
Tel. + 370 421 42 683, 42 673
El. p. bluras@dolomitas.lt
www.dolomitas.lt

PVM kodas LT679008415
a/s LT347044060006395666
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 167900844

		
1567		
AB „DOLOMITAS“		
Baltarusijos alkštelė, Baltarusijos Respublika, Bresto sritis, Lunineco rajonas 21, 1,6 km į šiaurės rytus nuo Mikaševičių miesto.		
15		
1567-CPR-0105, Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 204		
LST EN 13450:2003; LST EN 13450:2003/AC:2004		
GRANITO GELEŽINKELIO BALASTO SKALDA 31,5/63		
Rodiklio pavadinimas	Rodiklio vertė	Kategorija
DALELIŲ STAMBUMAS, FORMA, TANKIS		
dalelių dydis (frakcija)	31,5/63	-
granulometrinė sudėtis	-	F
plokštumo rodiklis	≤15%	F ₁₅
formos rodiklis	≤20%	S ₂₀
dalelių ilgis (>100)	≤6%	B
vidutinis tankis	≥ 2,60 Mg/m ³	-
supiltinis tankis	≥ 1,41 Mg/m ³	-
ŠVARUMAS		
smulkiųjų kiekis	≤0,6%	A
mineralinių dulkių kiekis	≤0,5%	A
ATSPARUMAS TRUPINIMUI/SKALDYMUI		
Los Andželo rodiklis LA	≤16	LARB16
smūginis trupis SZ	≤22%	SZRB22
ATSPARUMAS DĖVĖJIMUISI		
atsparumas dėvėjimuisi	≤11	M _{DE} RB11
VANDENS ĮMIRKIS	≤0,5%	W _{Acm} 0,5
ILGAAMŽIŠKUMAS ŠALDYMUI IR ATŠILDYMU		
ilgaamžiškumas šaldymui ir atšildymui	≤1%	F ₁
ilgaamžiškumas magnio sulfato poveikiui	≤18%	MS ₁₈
ILGAAMŽIŠKUMAS PAGAL DULĖJIMĄ	-	NPD
PAVOJINGI JUNGINIAI	-	NPD
RADIOAKTYVUMAS	I klasė	-

Data
Gavėjas
Sąskaitos-faktūros (važtaraščio) Nr.
Kiekis, t

DocumentDateInDigits
CustomerName
DocumentNo
Quantity



Notifikuotoji įstaiga Nr. 1567
AKCINĖ BENDROVĖ „PROBLEMATIKA“
Granito g. 3, LT-02241 Vilnius, Lietuvos Respublika

VIDINĖS GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATAS

1567-CPR-0105

Vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011
(Statybos produktų reglamentas arba CPR) šis sertifikatas skirtas statybos produktui

GELEŽINKELIO BALASTO SKALDA

tipai pagal EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004:
dolomito skalda 31,5/63, granito skalda 31,5/63 ir kvarcdiorito skalda 31,5/63

naudojama geležinkeliams tiesti

gaminama

AB „Dolomitas“,
Dolomito g. 5, 83477 Petrašiūnų k., Pakruojo r. sav.

ir pagaminta gamybos įmonėse

(žr. gamybos įmonių sąrašą, pateiktą sertifikato priede Nr. 1)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos su eksploatacinių savybių pastovumo vertinimu ir tikrinimu
pagal 2+ sistemą susijusios nuostatos, aprašytos standarto

EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004

ZA priede, yra taikomos ir kad

vidinė gamybos kontrolė atitinka visus nustatytus reikalavimus.

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas **2015-05-05** ir galios tol, kol galios darnusis standartas bei
statybos produktas ir gamybos sąlygos gamykloje nėra reikšmingai pakeistos, nebent vidinės
gamybos kontrolės sertifikavimo įstaigos bus laikinai sustabdytas arba panaikintas sertifikato
galiojimas.

Direktoriaus pavaduotojas



Vilnius, 2015-12-22

**SERTIFIKATO Nr. 1567-CPR-0105, IŠDUOTO 2015-12-22,
PRIEDAS Nr. 1**

Statybos produktas **Geležinkelio balasto skalda**
Tipai **Dolomito, granito ir kvarediorito skalda 31,5/63**

GAMYBOS ĮMONIŲ SĄRAŠAS:

1. **AB „Dolomitas“,**
Dolomito g. 6, 83477 Petrašiūnų k., Pakruojo r. sav.
2. **AB „Dolomitas“ Vilniaus aikštelė,**
Agrastų g. 3/Vilijos g. 2, 02242 Vilnius
3. **AB „Dolomitas“ Kauno aikštelė,**
H. ir O. Minkovskių g. 41a, 46213 Kaunas
4. **AB „Dolomitas“ Baltarusijos aikštelė,**
Baltarusijos Respublika, Bresto sritis, Lunineco rajonas 21, 1,6 km į šiaurės rytus nuo
Mikaševičių miesto
5. **AB „Dolomitas“ Klaipėdos aikštelė,**
Minijos g. 180, 93269 Klaipėda

Direktoriaus parašas



Vilnius, 2015-12-22



AB "Dolomitas"
LABORATORIJA
Petrėžiūnai LT-83477
Pakruojo raj., Lietuva



LITUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

ISSAIDU
2012-10-10

SVARBU

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 8938

F59-2/7:2014

MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ (UŽPILDŲ) BANDYMŲ REZULTATAI

Užsakovas: AB "Dolomitas", komercijos skyrius, Dolomito g. 6, Petrėžiūnai, Pakruojo raj.
Bandomasis objektas: Granito geležinkelio balasto skalda fr. 31,5/63
Bandinio kodas: 8938
Ėminio gavimo data: 2021.08.04

Savybės	Mato vnt.	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, %	Bandymai	Matavimo vertė	Vertė arba vid. (suvestinė) vertė	Bandymo normatyvinis dokumentas
Atsparumas atmosferos poveikiams. Magnio sulfato metodas. Vertė MS po 10 ciklų	%	31,5/63	-	1	0,1	0,1	LST EN 1367-2:2010; LST EN 13450:2003 G priedas; LST EN 13450:2003/ AC:2004
				2	0,1		

PASTABOS: Šie bandymų rezultatai susiję tik su bandomuoju objektu.

(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

Bandymų atlikimo data: 2021.09.14

Skaičiavimus atliko:

Tvirtinūs:



AB "Dolomitas"
LABORATORIJA
Petrašiūnai LT-83477
Pakruojo raj., Lietuva



LITUVOS
NACIONALINIS
AKREDITAVIMO
BŪRAS

2014.09.02

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 8980

F 59-1-1/8:2014

MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ (UŽPILDŲ) GRANULIOMETRIJOS BANDYMŲ REZULTATAI

Užsakovas: AB "Dolomitas", komercijos skyrius, Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj.
Bandomasis objektas: Granito geležinkelio balasto skalda fr. 31,5/63
Ėminio gavimo data: 2021.08.11
Granuliometrinė sudėtis: Sijojimo metodas LST EN 933-1:2012
Bandymo metodas: Išplauto ir išdžiovinto bandinio sijojimo metodas
Bandinio kodas: 8980

Visa išdžiovintos bandomosios dalos masė, kg:					$M_1 = 47,096$		
Išplautos ir išdžiovintos bandomosios dalos masė, kg:					$M_2 = 47,019$		
Išplovų masė, kg:					$M_1 - M_2 = 0,077$		
Sieto akelių matmenys, mm	Liekanos masė (R), kg	Liekanos dalis $R/M, \times 100, \%$	Suminė liekana, %	Išbirų masių suma, %	LST EN keliama reikalavimai		
					13043:2003, 13043:2003/AC: 2004	13242:2003+A1:2008, 13242:2003+A1: 2008/1:2009	13450:2003; 13450:2003/AC:2004
125	0,000	0,0	0,0	100	-	-	-
112	0,000	0,0	0,0	100	-	-	-
90	0,000	0,0	0,0	100	-	-	100
80	0,000	0,0	0,0	100	-	-	93-99
63	1,610	3,4	3,4	97	-	-	-
56	3,000	6,4	9,8	90	-	-	45-70
50	13,964	29,7	39,4	61	-	-	-
45	8,091	17,2	56,6	43	-	-	15-40
40	6,068	12,9	69,5	30	-	-	0-7
31,5	12,380	26,3	95,8	4	-	-	0-7
22,4	1,526	3,2	99,0	1	-	-	-
16	0,118	0,3	99,3	1	-	-	-
11,2	0,009	0,0	99,3	1	-	-	-
8	0,024	0,1	99,4	1	-	-	-
5,6	0,022	0,0	99,4	1	-	-	-
4	0,001	0,0	99,4	1	-	-	-
2	0,018	0,0	99,4	1	-	-	-
1	0,058	0,1	99,6	0	-	-	katgorija: A
0,5	0,061	0,1	99,7	0,3	-	-	-
0,25	0,040	0,1	99,8	0	-	-	-
0,125	0,012	0,0	99,8	0	-	-	-
0,063	0,001	0,0	99,8		-	-	katgorija: F
Medžiagos kiekis ant rinkinio dugno (P)		0,008			-	-	katgorija: A
Smulkiųjų dalelių kiekis <0,063mm, %				0,2	-	-	
$\sum Ri+P, kg$		47,011					
Sijojimo nuostoliai, %:		0,02	<1				

IŠVADOS: Pagal standartą LST EN 13450:2003; LST EN 13450:2003/AC:2004 atitinka šias kategorijas:
granuliometrinės sudėtis - F; smulkiosios dalelės - A; mineralinės dulkės - A

PASTABOS: Šie bandymų rezultatai susiję tik su bandomuoju objektu.
(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

Bandymų atlikimo data: 2021.09.02

Skaičiavimus atliko: [redacted]

Tvirtino: [redacted]

AB "Dolomitas"
LABORATORIJA
Petrašiūnai LT-83477
Pakruojo raj., Lietuva

MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ (UŽPILDŲ) BANDYMŲ REZULTATAI

Užsakovas: AB "Dolomitas", komercijos skyrius, Dolomite g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj.
Bandomasis objektas: Granito geležinkelio balasto skalda fr. 31,5/63
Bandinio kodas: 8980
Eminio gavimo data: 2021.08.11

Savybės	Matavimo vnt.	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, %	Bandymai	Matavimo vertė	Vertė arba vid. (suvestinė) vertė	Bandymo normatyvinis dokumentas
Dalelių formos nustatymas. Plokštumo rodiklis FI	%	31,5/63	100,0	1	13,4	13	LST EN 933-3:2012
Bandamosios dalies masė, g 47019							
Dalelių formos nustatymas. Formos rodiklis SI	%	31,5/63	100,0	1	13,0	13	LST EN 933-4:2008
Tariamasis tankis ρ_a	Mg/m ³	31,5/63	100	1	-	2,83	LST EN 1097-6:2013, 7 sk.
Sausų dalelių tankis ρ_{sd}	Mg/m ³					2,82	
Įmirkytų nusausinto paviršiaus dalelių tankis ρ_{sot}	Mg/m ³					2,82	
Vandens įmirksis po 24h mirkymo WA_{24}	%					0,2	
Sausų dalelių tankis ρ_p	Mg/m ³	31,5/63	100	1	2,820	2,82	LST EN 1097-6:2013 A.3. Priedas
Piltinis tankis ρ_b	Mg/m ³	31,5/63	-	1	1,422	1,42	LST EN 1097-3:2002
				2	1,424		
				3	1,423		
Atsparumas trypinimui. Los Andželo koef. LA_{RP}	-	31,5/50 (31,5/40+40/50)	100 (50+50)	1	15	15	LST EN 1097-2: 2020, A priedas A.2 sk.
Devalio rodiklis $M_{DE,RB}$ (vandenyje)	-	31,5/50 (31,5/40+40/50)	100 (50+50)	1	9,0	9,0	LST EN 1097-1:2011, A priedas
				2	9,1		
Dalelių ilgis ($\geq 100 \mu m$)	%	31,5/63	-	1	5,1	5	LST EN 13450:2003; LST EN 13450:2003/ AC:2004 6.7 sk.
Atsparumas šaldymui ir atšildymui F (masės nuostoliai po 10 ciklų)	%	31,5/63	-	1	0,1	0,1	LST EN 1367-1:2007; LST EN 13450:2003 F priedas; LST EN 13450:2003/ AC:2004
				2	0,1		
				3	0,1		
Dalelių forma prieš bandymą: netaisyklinga, be matomų porų. Liekanų ant kontrolinio sieto įvertinimas apžiūrint: neįprasto dalelių suirimo nepastebėta.							

PASTABOS: Šie bandymų rezultatai susiję tik su bandomuoju objektu.

(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

Bandymų atlikimo data: 2021.09.02

Skaičiavimus atliko

Tvirtino: Laboratori




ĮGALIOJIMAS

2021-01-04 Nr. 2.19.E-I

AB „Dolomitas“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 167900844, kurios buveinė registruota Dolomito g. 6, Petrašiūnų km., Pakruojo r., Lietuvos Respublika (toliau – „Bendrovė“), atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Gudo, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

įgalioja:



Bendrovės vardu atlikti šiuos veiksmus:

- atstovauti Bendrovę viešuosiuose dolomitinės ir granitinės skaldos pirkimuose, kuriuose Bendrovė dalyvauja kaip tiekėjas;
- teikti dokumentus per CVP IS sistemą;
- dalyvauti vokų atplėšime;
- pasirašyti visus dokumentus, susijusius su dolomitinės ir granitinės skaldos viešaisiais pirkimais.

Aukščiau paminėtas asmuo turi teisę (įskaitant, bet tuo neapsiribojant) Bendrovės vardu pasirašyti visus dokumentus ir atlikti visus veiksmus, susijusius su tinkamu aukščiau nurodyto įgaliojimo įgyvendinimu.

Šis įgaliojimas galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius

Mindaugas Gudas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2021-08-06 Nr. 565543

Tiekėjo pavadinimas	Akcinė bendrovė "Dolomitas"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	842142683
faksas	842142716
mobilusis telefonas	
elektroninio pašto adresas	bluras@dolomitas.lt
internetinio svetainės adresas	www.dolomitas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	167900844
teisinė forma	Akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Pakruojo r. sav., Klovalnių sen., Petrašiūnų k., Dolomito g. 6
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	MINDAUGAS GUDAS
įregistravimo data	1995-12-15
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2021-08-05
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2021-08-05
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl akcinės bendrovės "Dolomitas", kodas 167900844, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data 2021-08-06

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 2 juridinių asmenų registro grupės
Grupės vadovė

A. V.