



GAMINIO TIPAS

Akriolo hermetikas

GAMINIO SAVYBĖS

MAKROFLEX FX130 akriolo hermetikas yra vienkompontinis sandarinimo produktas, kurio pagrindinė sudedamoji medžiaga yra akriolo guma. Tinka plyšių ir sujungimų užpildymui tiek pastato viduje, tiek ir išorėje.

Produktas suderinamas su visais standartiniais dažais, lakais ir dažų sistemomis. Po vulkanizacijos produktas yra drėgmei atsparus, tačiau negalima naudoti paviršiams, kurie yra nuolat veikiami vandens. Akriolinis hermetikas gali būti naudojamas visų tipų sandūroms, pasižyminčioms mažu judėjimu. Gerai sukimba su betonu, plytomis, medžiu, plastikinėmis lentelėmis ir kitais paviršiais. MAKROFLEX FX130 tinkamas visiems porėtiems paviršiams.

- Labai platus pritaikymas
- Elastoplastinis
- Paviršių galima padengti dažais
- Atsparumas UV spinduliams
- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Atsparus drėgmei

NAUDOJIMAS

- Tarpų tarp mažo judėjimo plytų, betono, medienos ir kt. konstrukcijų sandarinimas
- Sujungimų, plyšių ir perdangų užpildymas
- Palangių ir durų staktų plyšiams
- Užpildyti medžio, plastiko, keraminių elementų tarpus ir medinių dėžių bei talpų sujungimų užpildymui
- Išlyginti grublėtus paviršius

NAUDOJIMO NURODYMAI

Makroflex FX 130 yra paruoštas naudoti produktas ir be jokio specialaus pasiruošimo gali būti naudojamas tiesiai iš švirkščiamosios tūtos standartiniu pneumatiniu ar rankiniu pistoletu.

Paviršiaus paruošimas

Neabsorbuojantį paviršių nuvalyti. Jei būtina pašalinti anksčiau naudotą hermetiką likučius ir kitus nešvarumus. Siekiant išgauti dailius kampus, rekomenduojame kampus padengti tinkama juostele, t.y. lygiems paviršiams naudoti lygias juosteles ir šiurkštesnes juosteles nelygiems paviršiams.

Sandūros matmenys

Būtina atsižvelgti į hermetiko paslankumą.

mažiausias plotis 5 mm / didžiausias plotis 20 mm / mažiausias gylis 5 mm / rekomenduojama: plotis lygus gyliui

Gruntavimas

Labai porėtus paviršius rekomenduojama prieš tai apdirbti atskiestu MAKROFLEX FX130 (viena dalis MAKROFLEX FX130 ir dvi dalys vandens) arba specialiu gruntu. Gruntas prieš sandarinimo darbus turi būti visiškai sausas!

Darbas

Nupjaukite švirkščiamosios tūtos viršūnėlę ir ant jos užsukite antgalį. Antgalio viršūnę nupjaukite įstrižai (maždaug 45°), atsižvelgdami į jungties plotį. Įdėkite švirkščiamąją tūtą į silikono aplikatorių ir įpurškite hermetiko į sandūrą, užtikrindami, kad hermetikas visiškai liestųsi su abiem jungties pusėmis ir nebūtų oro sankaupų. Ypatingą dėmesį skirkite pakraščių sukibimui. Prieš įpurškiant hermetiką, sandūrą galima šiek tiek pa-purkšti švari vandeniu. Pašalinkite maskavimo juostelę, kol dar nesudarė hermetiko plėvelę ir sandūrą sulyginkite naudodami vandenį. Pašalinkite vandens likučius ir kol susiformuos hermetiko plėvelė, paviršių apsaugokite nuo vandens (lietaus).

Įrankių valymas

Įrankius ir suteptus paviršius galima nuvalyti vandeniu prieš produktui sukietėjant.

Pastabos dėl darbo

Hermetikus galima dažyti tik jei danga atitinka hermetiko paslankumą (įprastai, jei sandūros paslankumas yra < 5 %, priklausomai nuo dangos) – priešingu atveju dangos paviršiuje gali atsirasti įtrūkimų. Produktą galima dažyti praėjus 1 val. po jo naudojimo. Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti dažų tinkamumo bandymus.

Oro sąlygos turi būti tokios, kad prieš ant paviršiaus lyjant, spėtų susidaryti tvirta plėvelė. Po produkto naudojimo, mažiausiai 1 val. paviršių saugokite nuo lietaus.

Apribojimai

Nerekomenduojama naudoti esant dideliems temperatūros svyravimams (dėl judesių hermetiko stingimo metu gali atsirasti įtrūkimų).

- **FX 130** nenaudokite stiklui, grindų sandūroms ir judančioms išorinių sienų sandūroms sandarinti.
- **FX 130** netinka vandens slėgio veikiamoms sandūroms arba nuolat į vandenį įmerktoms sandūroms (sistemoms po vandeniu, sanitariniams įrenginiams, grindų sandūroms, balkonams ir terasoms) sandarinti.
- **FX 130** nenaudokite vonioms ir kriauklėms sandarinti.

STABILUMAS

Produkto kokybė išlieka nepakitusi 12 mėnesių nuo pagaminimo datos jei laikoma vėsioje (nuo +5°C iki +25°C), sausoje vietoje, uždaroje talpoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

SPALVOS

Balta

PAKUOTĖ

280 ml flakonas

STANDARTAI

EN 15651-1 (CE žymėjimas)	F -INT tipo produktas: fasado sandarintojas, kurį galima naudoti patalpose
---------------------------	--

TECHNINIAI DUOMENYS

PRIEŠ VULKANIZACIJĄ	
Sistema	Akrilinė guma
Tankis (ISO 1183)	1,64 – 1,7 g/cm ³
Naudojimo temperatūra	+5 °C ... +40 °C
Paviršiaus susiformavimo laikas (23 °C, 50 % RH)	Max. 50 min
Vulkanizacijos greitis (23 °C, 50 % RH)	~ 1 mm/24 val

PO VULKANIZACIJOS	
Atsparus temperatūroje	-20 °C ... +80 °C
Kietumas (Shore A, ISO 868)	~ 20
100 % pailgėjimo modulis (ISO 8339-A)	0,1 N/mm ²
Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 8339-A)	~ 150 %

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą, perskaitykite atitinkamą medžiagos saugos duomenų lapą. Jis pateikiamas paprašius. Dirbdami su hermetiku vilkėkite paprastus apsauginius drabužius. Vulkanizacijos metu garuoja tirpiklis. Nėkvėpuokite šiais garais ilgą laiką ir venkite didelės jų koncentracijos. Taip pat pasirūpinkite gera ventiliacija darbo vietoje. Darbas su sukietėjusia silikono guma pavojaus sveikatai nekelia.

Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija ir rekomendacijos dėl produkto paskirties ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiais kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.

Henkel Balti OÜ
Sõbra 56B
51013 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
www.makroflex.lt

Linijiniai metrai 280 ml flakonui

Sandarinimo glauto sluoksnio storis (mm)	Sujungimo vietos plotis (mm)								
	3	4	6	8	10	12	15	20	25
4	25	18	13	10	7	6	5	3,5	-
5	20	15	10	7	6	5	4	3	-
6	17	13	8	6	5	4	3,25	2,2 5	-
8	13	10	6	3	4	3	2,4	1,7 5	-
10	10	8	5	4	3	2	2	1,5	1,2 5

NUMATOMOS SĄNAUDOS

