

Techninis Lapas

Protexis Latex Essential

Sterilios lateksinės pirštinės su vidiniu nitriliniu sluoksniu, be pudros

Prekės kodas	2D72LE55	2D72LE60	2D72LE65	2D72LE70	2D72LE75	2D72LE80	2D72LE85	2D72LE90
Dydis	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9

Sudėtis	Natūrali latekso guma su vidiniu sintetiniu sluoksniu (trijų etapų gamybos proceso metu lateksas sujungiamas su nitrilu – išorinis sluoksnis – iš latekso, vidurinis – latekso ir nitrilo mišinys, vidinis – nitrilinis). Gamybos procesas užbaigiamas spec. technologija SMT, kurios dėka pirštinės paviršius lieka glotnus bei padidėja pirštų galų jautrumas. Be talko: talko kiekis ≤ 2.0 miligramų/pirštinėje, pagal ASTM D 6124 ir ISO 21171 Turi natūralios latekso gumos, kuri gali sukelti alergines, įskaitant anafilaksines, reakcijas		
Dengiančioji medžiaga	Vidinis sluoksnis – nitrilas. Vidus suteptas Cetilpiridino Chloridu (CPC), Darvan L bei silikonu.		
Spalva	Švelniai rusva		
Cheminė sudėtis	Gamyboje naudojama ZDBC (cinko dibutilditokarbamatas).		
Dengiančioji medžiaga	Poliakrilo derva (sausas dengiantis polimeras); Cetilpiridino chloridas (CPC), silikonas, augalinio aliejaus riebalų rūgštis (sudrėkinimui).		
Šarminiai baltymai	Mažai baltymų: $< 50 \text{ mcg/g}$, pagal EN455-3 atliekant ASTM D 5712 modifikuotą sumažinto baltymų kiekio bandymą.		
Storis (pagal ASTM D 3577 $\geq 0,10 \text{ mm}$)	Pirštų galų $0,21 \text{ mm}$ Delno $\geq 0,19 \text{ mm}$ Riešo $\geq 0,16 \text{ mm}$		
Plyšimo jėga prieš paspartintą senėjimą (pagal EN 455-2 $\geq 12 \text{ N}$)	16N		
Plyšimo jėga po paspartinto senėjimo (pagal EN 455-2 $\geq 9 \text{ N}$) (7d orkaitėje 70°C)	12 N		
Plyšimo elongacija prieš paspartintą senėjimą (pagal ASTM D 3577 $\geq 750 \%$)	901 %		
Plyšimo elongacija po paspartinto senėjimo (pagal	1060 %		

ASTM D 3577 ≥ 560 %) (7d orkaitėje 70°C)	
Skylių nebuvimas/barjeriniai defektai (pagal EN 455 AQL 1,5)	0,65 AQL
Dizainas	Modeliuota ant porceliano: trijų plokštumų forma su nepriklausomu nykščiu. Anatomicinė konfigūracijos. Trijų etapų gamybos procesas, kurio metu lateksas sujungiamas su nitrilu, užtikrina lengvą apsimovimą bei pirštinės tvirtumą.
Rankogalio dizainas	Granuliuotas/Su įspaudais
Sterilizacija	Gamma Radiacija
Galiojimo laikas	Galioja 35 mėnesius nuo pagaminimo datos. Gamybos ir galiojimo laiko duomenys rodomo ant pakuotės.
Pakuotė	50 porų/pakuotėje, 4 pakuotės/ kartoninėje dėžėje
Laikymo sąlygos	Saugoti nuo šalčio bei karščio. Laikyti sausoje vietoje. Vengti tiesioginių saulės spindulių, rentgeno apšvietimo., drėgmės bei ozono.
Gaminama	Tailandas
Reguliavimas ir kokybės standartai	Cardinal Health įranga sertifikuota BSI pagal EN ISO 13485. Produktas atitinka pagrindinius medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus turi CE žymėjimą. Produktas atitinka Europos Harmonizavimo standartus EN455-1,-2 ir -3 ir -4.

Vertimas tikras
Rita Jarutė

