

## PRIEDAS Nr.2 – Betono stiprio matavimų rezultatai


### BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 001

2021 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

1. UŽSAKOVAS: AB „Vilniaus šilumos tinklai“
2. KONSTRUKCIJA: g/b dūmtraukis (H-150 m) Elektrinės g. 2, Vilnius.
3. PLOTO KOORDINATĖ: bandymo plotas Nr.1/1, alt.+1,50.00 m, išorinis paviršius
4. PRIETAISAS: Betono testavimo plaktukas Proceq Original Shimdt, tipas N-34, Nr.166438, kalibravimo priekalas.
5. PARUOŠIMAS: abrazyvinių akmeniu ir kaltu nušlifuota iki lygaus paviršiaus.
6. BANDYMO DATA IR LAIKAS: 2021.08.09; 11:00.
7. BANDYMO REZULTATAI:
  - 8.1 Kiekvieno bandymo rezultatai

|         | Mediana |    |    |    |           |
|---------|---------|----|----|----|-----------|
| Pietūs  | 52      | 54 | 56 | 55 | <b>54</b> |
| Rytai   | 58      | 50 | 55 | 54 | <b>54</b> |
| Šiaurė  | 52      | 54 | 55 | 56 | <b>54</b> |
| Vakarai | 52      | 50 | 52 | 54 | <b>52</b> |

#### 9. PLAKTUKO ORIENTACIJA:



10. BANDYMAI ATLIKTI PAGAL: LST EN 12504-2: 2012 (Betono bandymas konstrukcijose. 2dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas)

11. BANDYMĄ ATLIKO:

BANDYMO VADOVAS: /

BANDYMĄ ATLIKO: PAI