














APIBŪDINIMAS			
Bendras storis	EN ISO 24346	mm	2.0 / 2.5 / 3.2
Pagrindas	-	-	Džiutas
Svoris	EN ISO 23997	g/m2	2400 / 2900 / 3800
Plotis	EN ISO 24341	cm	200
Ilgis	EN ISO 24341	m	20 - 31
Sudėtis	98% natūralių medžiagų (biologinės ir mineralinės): sėmenų aliejus, medienos miltai, dervos, kamštis, mineralai, džiuto audinys, iš kurių 76% yra greitai atsinaujinančios. 100 % perdirbama, sudėtyje yra iki 40 % perdirbtų medžiagų.		
KLASIFIKACIJA			
Standartas / Gaminio specifikacija	-	-	EN ISO 24011
Europinė klasifikacija	EN ISO 10874	klasė	23 / 34 / 43 23 / 32 / 41 - 2.0mm
Degumo klasė	EN 13501-1	klasė	Cfl-s1*
Atsparumas slydimui	DIN 51130 – BGR 181	klasė	R9
Smūgio garso izoliacija	EN ISO 717-2	dB	3 dB / 5 dB / 6 dB
SAVYBĖS			
Liekamasis įspaudimas	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.09 / ≤ 0.11 / ≤ 0.11
Spalvos atsparumas	EN ISO 105 - B02	laipsnis	≥6
Atsparumas taškiniam kontaktui	VDE 0100	kOhm	>200
Statinės elektros krūvis	EN 1815	kV	apie 2.0
Kėdės ratukų testas (tipas W)	ISO 4918	-	GERAS
Lankstumas	ISO 24344	mm	Ø 20 per 2,5mm
Šiluminė varža	EN 12667	m2,K/W	0.012 / 0.015 / 0.018
Šilumos laidumas	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17
Paviršiaus apdorojimas	-	-	Neocare
Atsparumas cheminėms medžiagoms	EN ISO 26987	klasė	GERAS
Antibakterinis aktyvumas (E. coli – S. aureus – MRSA)**	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% slopina augimą po 24 val.
Antivirusinis aktyvumas (žmogaus koronavirusas)**	ISO 21702	-	> 98,65 % Virucidinis aktyvumas po 5 val.
VIDAUS ORO KOKYBĖ			
TVOC po 28 dienų	EN 16516	µg/m ³ (Mikrogramai)	< 10
ŽIEDINĖ EKONOMIKA			
Sertifikavimas	Cradle to Cradle („nuo lopšio iki lopšio“)	-	Sidabras
CERTIFICATES AND LABELS			
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
CE ŽYMĖJIMAS			
	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>

* Klajuota pagal sertifikatą.

** Veiksmingo valymo metodo pritaikymas yra geriausia apsauga nuo infekcijos.

ESD prašyti atstovų vietiniame padalinyje.

 Priklausomai nuo šviesos poveikio, gaminio spalva gali skirtis dėl natūralaus linoleumo oksidacijos proceso. Procesas yra grįžtamas. Rekomenduojame, prieš pasirenkant spalvą, pavyzdžius laikyti tiesioginiame saulės spindulių poveikyje kelias valandas.

neo care™

TVOC
10
µg m³
nach 28 Tagen