

10/0,4 kV TRIFAZIAI ALYVINIAI GALIOS TRANSFORMATORIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas		EATON ULUSOY ELEKTRIC		
Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis		100 kVA, 10/0,4kV, Yzn11, Al-Al, Tier2, alyvinis galios transformatorius		
Eil. Nr.	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) Siūlomas gaminys įtrauktas į gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašą, Eil.Nr. 20.1.10
1.	Gaminys atitinka standartą ^{d)}	LST EN 60076	Atitinka	
2.	Gaminys atitinka ES reglamentą ^{d)}	ES reglamentas Nr. 548/2014	Atitinka	
3.	Tipo bandymai turi būti atlikti kiekvieno intervalo pasirinktinai bent vienai transformatoriaus galiai ^{e)} : <ul style="list-style-type: none">25-100 kVA;	Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje arba	Atitinka	

	<ul style="list-style-type: none"> • 160-630 kVA; • 800-1600 kVA; • 2000-2500 kVA. <p>Tipo bandymai užskaitomi tada, kai galios transformatoriaus pirminės ir/ ar antrinės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė.</p>	su akredituotos laboratorijos atstovu.		
3.1.	Galios transformatorių tipo bandymai ^{a)} arba b)	Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 60076-2.	Atitinka	
3.2.	Galios transformatorių tipo bandymai ^{a)} arba b)	Dielektriniai tipo bandymai (angl. Dielectric type test) pagal LST EN 60076-3.	Atitinka	
3.3.	Galios transformatorių tipo bandymai ^{a)} arba b)	Garso lygio nustatymas (angl. Determination of sound level) pagal LST EN 60076-10.	Atitinka	
3.4.	Galios transformatorių tipo bandymai ^{a)} arba b)	Tuščiosios eigos nuostolių ir srovės matavimai esant 90 % ir 110 % vardinei įtampai (angl. Measurement of no-load loss and current at 90 % and 110 % of rated voltage).	Atitinka	
4.	Transformatorinė alyva be PCB/PCT medžiagų ^{e)}	pagal EN 60296	Atitinka	
5.	Išpildymo tipas ^{d)}	Hermetinis, užpildytas mineraline alyva	Atitinka	

6.	Transformatoriaus bakas ^{d)}	Gofruoto plieno	Atitinka	
7.	Transformatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei ^{d)}	-35...+35 °C	Atitinka	
8.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio ^{d)}	≤ 1000 m	Atitinka	
9.	Vardinė pirminės apvijos įtampa ^{d)}	10 kV	Atitinka	
10.	Vardinė antrinės apvijos įtampa ^{d)}	400 V	Atitinka	
11.	Vardinis dažnis ^{d)}	50 Hz	Atitinka	
12.	Maksimali pirminės apvijos įtampa, U _m ^{d)}	12 kV	Atitinka	
13.	Pirminės apvijos izoliacijos lygis prie U _m ^{d)}	≥ LI 75 kV/AC 28 kV	Atitinka	
14.	Antrinės apvijos izoliacijos lygis ^{d)}	≥ AC 5 kV	Atitinka	
15.	Temperatūros prieaugis alyva/apvijos ^{d)}	60/65 K	Atitinka	
16.	Įtampos regulatorius (5 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje su rankena ant dangčio ir skaitmenimis pažymėtomis atšakų padėtimis) pagal EN 60214-1 ^{e)}	$\pm 2 \times 2,5 \%$ (DETC) <ul style="list-style-type: none"> • 1 atšaka +5 %; • 2 atšaka +2,5 %; • 3 atšaka 0 %; • 4 atšaka -2,5 %; • 5 atšaka -5%. 	Atitinka	
17.	Galios transformatoriuose naudojamas elektrotechninis plienas ^{e)}	GOES+ (Fe _s)	Atitinka	

18.	Aukštosios įtampos izoliatoriai ^{e)}	Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (3 vnt.)	Atitinka	
19.	Žemos įtampos izoliatoriai ^{e)}	<p>Porcelianiniai pagal EN 50386:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25-400 kVA su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (4 vnt.); • 630-2500 kVA su reikiamų parametrų vario arba vario lydinio gnybtais „vėliavėlės“ tipo su keturiomis skylėmis (4 vnt.). 	Atitinka	
20.	Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas ^{d)}	Pakėlimo kilpos	Atitinka	
21.	Alyvos išleidimas ^{d)}	Varžtas apatinėje bako dalyje	Atitinka	
22.	Įžeminimas ^{d)}	Prijungimui skirtas gnybtas pagal EN 50216-4	Atitinka	
23.	Techninių duomenų lentelė ^{d)}	Montuojama ant transformatoriaus korpuso	Atitinka	
24.	25÷100 kVA transformatorių dangą pagal ^{d)}	Atspari atmosferiniams poveikiams	Atitinka	
25.		Cinkuoti karštuoju būdu, papildomai nedažomi	Atitinka	

26.		Cinko dangos storis ne mažesnis kaip 70 µm	Atitinka	
27.		Lydinė cinko danga pagal LST EN ISO 1461	Atitinka	
28.	160÷2500 kVA transformatorių danga ^{d)}	Atspari atmosferiniams poveikiams		
29.		Antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2 (C3 klasė)		
30.		Dangų sluoksnis - 3		
31.		Bendras dangos sluoksnių storis ne mažesnis kaip 120 µm		
32.		Išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7033		
33.	25÷100 kVA transformatoriai montuojami ^{d)}	Atramose, be ratukų	Atitinka	
34.	160÷2500 kVA transformatoriai montuojami ^{d)}	Transformatorinėse, su ratukais		
35.	Alyvos lygio indikatorius ^{e)}	Įrengiamas tik 160÷2500 kVA transformatoriams		
36.	Apsauginis vožtuvas apsaugai nuo slėgio padidėjimo ^{e)}	Įrengiamas tik 630÷2500 kVA transformatoriams		
37.	Termometras su 2 porom kontaktų ^{e)}	Įrengiamas tik 800÷2500 kVA transformatoriams		

38.	Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai, triukšmo lygis, maksimalūs gabaritai ir maksimalus svoris ^{d)}	Pateikti 1-oje lentelėje	Atitinka	
39.	Tarnavimo laikas ^{d)}	≥ 25 metai	Atitinka	
40.	Techniniai dokumentai pateikiamai kartu su transformatoriais:	Transformatoriaus pasas lietuvių arba anglų kalbomis.	Atitinka	
41.		Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.	Atitinka	
42.		Eksplotavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.	Atitinka	
43.		Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus kartu su galios transformatoriais (transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus.).	Atitinka	
44.		Alyvos saugos duomenų lapas.	Atitinka	

1 lentelė

Eil. Nr.	Galia, kVA	Jungimo grupė	Trumpojo jungimo įtampa U_K , %, *	Tuščiosios eigos nuostoliai P_0 , W,	Trumpojo jungimo nuostoliai P_K ($t=75^\circ\text{C}$), W,	Triukšmo lygis L_{WA} , dB (A)	Matmenys, mm	Svoris, kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	25	Yzn11	4	≤ 63	≤ 600	≤ 37	Ilgis ≤ 950 Plotis ≤ 600 Aukštis ≤ 1100	≤ 550
2.	40	Yzn11	4	≤ 74	≤ 685	≤ 39	Ilgis ≤ 950 Plotis ≤ 600 Aukštis ≤ 1100	≤ 550
3.	63	Yzn11	4	≤ 93	≤ 860	≤ 41	Ilgis ≤ 950 Plotis ≤ 600 Aukštis ≤ 1100	≤ 550
4.	100	Yzn11	4	≤ 130	≤ 1250	≤ 41	Ilgis ≤ 1180 Plotis ≤ 820 Aukštis ≤ 1600	≤ 1150
5.	160	Dyn11	4	≤ 189	≤ 1750	≤ 44	Ilgis ≤ 1180 Plotis ≤ 820 Aukštis ≤ 1600	≤ 1150
6.	250	Dyn11	4	≤ 270	≤ 2350	≤ 47	Ilgis ≤ 1400 Plotis ≤ 900 Aukštis ≤ 1700	≤ 1865
7.	400	Dyn11	4	≤ 387	≤ 3250	≤ 50	Ilgis ≤ 1400 Plotis ≤ 900 Aukštis ≤ 1700	≤ 1865
8.	630	Dyn11	4	≤ 540	≤ 4600	≤ 52	Ilgis ≤ 1500 Plotis ≤ 1000 Aukštis ≤ 1800	≤ 2300

* leistini nuokrypiai ne daugiau kaip $\pm 10\%$

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai.
- Gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer's testing WMT), patvirtinti atstovo.

- c) Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: <http://www.european-accreditation.org/ea-members>), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai.
- d) Galios transformatoriaus techninis aprašymas su brėžiniais (kiekvienai galiai).
- e) Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techniniai aprašymai, arba deklaracijos.