

UAB „LENBRA“ TECHNINĖ DUOMENŲ LENTELĖ-PUSRANKOVĖS



Data: 2024-02-09

Gamintojo Kodas: G1P120*150*4p MFR

LDPE plėvelė / termo pusrankovė – rulonų paramatrai

Parametrai	Vertė	Tolerancijos
Vidinis tūtos diametras	76.8 (±0.00) mm	Standartas
Tūtos sienelės storis	4 (±0.00) mm	Standartas
Plėvelės storis	120 μm	+/- 8 %
Plėvelės sluoksnių skaičius	3	
Rulono Ilgis	100 m	+/- 1 %
Rulono svoris	54-55 Kg	+/- 2%
Plėvelės plotis	6000 mm	+/- 2%
Rulono plotis	1500 mm	+/- 2%
Plėvelės signalinė spalva	Melsva	
UV priedas	2 % (12 mėn.)	

LDPE plėvelė – Techninės savybės

Parametrai	Mato vnt.	Vertė	Tolerancijos
Plėvelės tankis	g/cm ³	0,923	Standartas
Tempimo jėga	Mpa	išilgai 28 skersai 22	+/- 10 %
Išsitempimas	%	išilgai 450 skersai 750	+/- 10 %
	%	8	Standartas
Susitaukimo koef.	%	išilgai 70 skersai 30	+/- 10 %

LDPE plėvelė – Sandėliavimas

Gamintojas rekomenduoja plėvelę sunaudoti einamųjų metų bėgyje. Sandėliavimas privalomas šių temperatūrų ir drėgmės intervaluose :

15 C° < T < 30 C°, RH 40-70 %

Labai svarbu, kad plėvelė negautų tiesioginių saulės spindulių

Pagal cheminių tyrimų protokolą Nr. Ch 1867/2021, kurį atliko NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS, keturių sunkiųjų metalų suma neviršija 100 ppm (Gyvsidabris, Chromas, Švinas, Kadmis)