

## MODELIO APRAŠYMAS

### 1.1. Darbinis chalatas



Bendrieji reikalavimai LST EN ISO 13688:2013

- Tiesaus silueto, ilgomis rankovėmis, su atverčiama apykakle, ilgis iki kelių;
- Chalatas su trimis uždėtinėmis kišenėmis (dvi kišenės – klubų linijoje, viena – dešinėje arba kairėje pusėje krūtinės linijoje);
- Užsegamas sagomis arba spaudėmis;
- Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės;
- Audinio pagal Pantone Color katalogą: **Back C artima šiai spalvai**;
- Logotipas\*\* priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje, įvertinant, kurioje pusėje yra kišenė;
- Nominali pluoštinė sudėtis 35 % medvilnė ir 65 % poliesteris;
- Nominalus paviršiaus tankis  $245 \pm 10 \text{ g/m}^2$ ;
- Skalbimo temperatūra: Ne mažiau kaip 40 °C;
- Audinio matmenų pokytis po skalbimo ne daugiau 3 %;
- Bendrieji reikalavimai LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai“;

Dydžiai: Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant). Gamintojas: UAB „Saugima“

Vadybininkas



Vytautas Kiela

## **EB ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Gamintojas UAB „SAUGIMA“

Smėlynės g. 112, Panevėžys

Pareiškia,  
Kad nauja AAP, kuri toliau apibūdinama  
Chalatas

Atitinka Reglamento (ES) 2016/425 nuostatas ir pagrindinius sveikatos ir saugumo reikalavimus numatytus Priede I ir atitinkamuose harmonizuotuose standartuose: EN ISO 13688:2013 ir turi CE ženklinaimą. Taip pat AAP atitinka VĮ “Valstybinių miškų urėdija” pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus.

Parengta 2023-06-12

Vadybininkas



Vytautas Kiela

**UAB “Saugima”**

Smėlynės g. 112, LT-35113 Panevėžys tel. 8 45 464855

Vilkpėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius tel./faks. 8 5 2789400

Chemijos g. 9D, LT-51230 Kaunas tel./faks. 8 37 764544

Dubysos g. 37, LT-91181 Klaipėda tel./faks. 8 46 300712 / 300713

Įm. kodas: 248238860

PVM kodas: LT 482388610

A/s Nr.: LT867044060002667796

Banko kodas: 70440

AB SEB BANKAS



# Eco-245

65% RECYCLED POLYESTER /  
35% RECYCLED COTTON /  
245 GSM / TWILL 3/1



Fabric name	Eco-245
Fabric weight	245 ± 5 gsm
Composition	65% Recycled Polyester, 35% Recycled Cotton
Full width	152 ± 2 cm
Weave	twill 3/1
Finishes	WR
Area of use	construction and transport sectors work wear
Washing instruction	

## Physical properties\*

			warp	weft
1	Tensile strength, N	ISO 13934-1:2013	1600	450
2	Tearing strength, N	ISO 13937-3:2000	50	23
3	Dimensional Stability To Washing, max.	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Abrasion Resistance	ISO 12947-2:2002	> 30 000	
5	Pilling Resistance (after 1000 rev.)	ISO 12945-2:2000	3-4	
6	Colour Fastness To Washing (cotton+polyester) 60°C, min.	ISO 105-C06:2010		
	Colour change	ISO 105-C06:2010	4	
	Colour staining	ISO 105-C06:2010	3	
7	Colour Fastness To Perspiration, min.	ISO 105-E04:2013		
	Colour change		4	
	Colour staining		4	
8	Colour Fastness To Rubbing, min.	ISO 105-X12:2001		
	Dry		3-4	
	Wet		2-3	
9	Colour Fastness To Light	ISO 105-B02:2013	> 4	

\* The values shown are indicative and may vary slightly from batch to batch.

[www.xmtextiles.com](http://www.xmtextiles.com)

### XM TEXTILES EUROPE

Dariaus ir Gireno st. 42A, Room 509  
Vilnius, LT-02189, Lithuania  
Tel. +370 52 078 703  
[info@xmtextiles.com](mailto:info@xmtextiles.com)

### XM TEXTILES ROMANIA

Sos.Tamasi 20, Hala 6B, Parter,  
Buftea, 070000, Ilfov, Romania  
Tel. +40 31 630 3639  
[info@xmtextiles.com](mailto:info@xmtextiles.com)

### XM TEXTILES ITALIA SRL

Via dei Notai, Blocco 23, Centergross,  
40050 Funo di Argelato (BO), Bologna, Italy  
Tel. +39 051 952 8202  
[info@xmtextiles.com](mailto:info@xmtextiles.com)