

MODELIO APRAŠYMAS

1.5. Švarkas specialistui (darbo kostiumo dalis)



- Švarkas turi būti iš tampraus audinio ir anatomiškai sukonstruotas, kad nevaržytų judesių darbo metu;
- Švarkas tiesaus silueto;
- Švarko apačia yra suveržiama (sutraukiama) virvute;
- Užsegamas užtrauktuku per visą ilgį, su smakro apsauga patogumui ir stabilumui;
- Švarko apykaklė stati;
- Rankovių ar rankogalių arba rankovės su rankogaliais, kurių apačios plotis reguliuojamas velcro lipdukais.
- Dvi apatinės kišenės užsegamos užtrauktukais;
- Krūtinės kišenė užsegamos užtrauktuku (telefonui įsidėti);
- Užtrauktukai yra juodos spalvos;
- Šviesą atspindinčios detalės ant rankovių ir krūtinės;
- Logotipas** priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje;
- Nominali pluoštinė sudėtis: 100 % tamprus audinys (ne mažiau kaip 10%) poliesteris;
- Audinio svoris: 195 g/m²;
- Drabužių spalva: Tamsiai žalia (alyvuogių) spalvos su juodomis detalėmis. Prekių spalva 1.4. ir 1.5 punktuose deri tarpusavyje (komplekte);
- Standartas EN ISO 13688;
- Dydžiai: S-4XL
- Gamintojas: UAB „Saugima“

Vadybininkas



Vytautas Kiela

EB
ATITIKTIES DEKLARACIJA

2023 m. birželio 12 d.

Gamintojas UAB „SAUGIMA“

Smėlynės g. 112, Panevėžys

Pareiškia,
Kad nauja AAP, kuri toliau apibūdinama
Švarkas

Atitinka Reglamento (ES) 2016/425 nuostatas ir pagrindinius sveikatos ir saugumo reikalavimus numatytus Priede I ir atitinkamuose harmonizuotuose standartuose: EN ISO 13688:2013 ir turi CE ženklą. Taip pat AAP atitinka VI „Valstybinių miškų urėdija“ pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus.

Parengta 2023-06-12

Vadybininkas



Vytautas Kiela

UAB „Saugima“

Smėlynės g. 112, LT-35113 Panevėžys tel. 8 45 464855

Vilkipėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius tel./faks. 8 5 2789400

Chemijos g. 9D, LT-51230 Kaunas tel./faks. 8 37 764544

Dubysos g. 37, LT-91181 Klaipėda tel./faks. 8 46 300712 / 300713

Įm. kodas: 248238860

PVM kodas: LT 482388610

A/s Nr.: LT867044060002667796

Banko kodas: 70440

AB SEB BANKAS

Fabric Data Sheet

Date: 2023.12.9

Basic Data	Tiekėjo pavadinimas	SUNFENG
	Gaminio pav. (Artikulo Nr.)	SFZ127-11
	Audinio tipas	Žakardinis pynimas
	Audinio sudėtis	100% Polisteris (K9: Labai susukti dvigubos spiralės struktūros verpalai itin elastingumu)
	Plotis coliais	57"
	Išdirbimas	DWR
	Svoris (g/m2)	190GSM±5%
	Konstrucija (apmatai)	75D*150D+150D/2
	Konstrucija (ataudai)	
	MOQ & Surcharge(order&color)	1000m/color; 3000m/order
Color Fastness for plain color	Spalvos atsparumas skalbimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	4
	Spalvų atsparumas vandeniui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	4
	Spalvos atsparumas trynimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	Dry 4 ; Wet 3-4
	Spalvos atsparumas džiūvimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	4
Color Fastness for fluorescence color	Spalvos atsparumas skalbimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	3
	Spalvų atsparumas vandeniui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	3
	Spalvos atsparumas trynimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	Dry3 ; Wet 2-3
	Spalvos atsparumas džiūvimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	3
Physical Test	Matmenų stabilumas skalbimo metu (minimalus reikalavimas +- 3%-AATCC 135)	±3%
	Siūlės slydimas ISO 13936 60N (minimalus reikalavimas WARP 3MM / WEFT 3MM)	< 3mm
	Atsparumas dilimui EN ISO 12947-2:2017	> 30000 rubs
	Tempiamasis stipris EN ISO 13934-1:2013	Warp 600N;Weft 800N
	Plyšimo stiprumas ISO 13937-1	Warp 14.2N; Weft 26N
	Ištemptas BS14704-1	Warp stretch 15.9%, Weft stret 17.8%
Guarantee	REACH	atitinka
	REACH OEKO-TEX STANDARD 100	atitinka
	Bluesign	Ne

Fabric Data Sheet

Date: 2023.12.9

Basic Data	Tiekėjo pavadinimas	SUNFENG
	Gaminio pav. (Artikulo Nr.)	SFZ127-11
	Audinio tipas	Žakardinis pynimas
	Audinio sudėtis	100% Polisteris (K9: Labai susukti dvigubos spiralės struktūros verpalai itin elastingumu)
	Plotis coliais	57"
	Išdirbimas	DWR
	Svoris (g/m2)	190GSM±5%
	Konstrucija (apmatai)	75D*150D+150D/2
	Konstrucija (ataudai)	
	MOQ & Surcharge(order&color)	1000m/color; 3000m/order
Color Fastness for plain color	Spalvos atsparumas skalbimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	4
	Spalvų atsparumas vandeniui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	4
	Spalvos atsparumas trynimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	Dry 4 ; Wet 3-4
	Spalvos atsparumas džiūvimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	4
Color Fastness for fluorescence color	Spalvos atsparumas skalbimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	3
	Spalvų atsparumas vandeniui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	3
	Spalvos atsparumas trynimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	Dry3 ; Wet 2-3
	Spalvos atsparumas džiūvimui (minimalus reikalavimas 4 klasė – ISO 105)	3
Physical Test	Matmenų stabilumas skalbimo metu (minimalus reikalavimas +- 3%-AATCC 135)	±3%
	Siūlės slydimas ISO 13936 60N (minimalus reikalavimas WARP 3MM / WEFT 3MM)	< 3mm
	Atsparumas dilimui EN ISO 12947-2:2017	> 30000 rubs
	Tempiamasis stipris EN ISO 13934-1:2013	Warp 600N;Weft 800N
	Plyšimo stiprumas ISO 13937-1	Warp 14.2N; Weft 26N
	Ištemptas BS14704-1	Warp stretch 15.9%, Weft stretch 17.8%
Guarantee	REACH	atitinka
	REACH OEKO-TEX STANDARD 100	atitinka
	Bluesign	Ne

KOPIJA TIKRA

Vadybininkas
Vytautas Kiela