

Montagekit® Super Strength

Itin tvirti, universalūs ir užpildantys surinkimo klijai.



Prekės aprašymas

Itin tvirti, universalūs, užpildantys surinkimo klijai neopreno gumos pagrindu. Lengvam ir tvirtam, pvz., medžio, sintetinių medžiagų, metalo, akmens, gipso ir plytelių tvirtinimui ant įvairių pagrindų, tokių kaip betonas, akmuo, tinkavimas, mediena, medžio drožlių plokštės, metalas ir sintetika. Taikoma tiek viduje, tiek išorėje ir tinka įtemptoms medžiagoms tvirtinti. Nuolat elastinga. Nereikia vinių ir varžtų.

Taikymo sritis

Idealiai tinka montuoti visų rūšių (statybines) medžiagas, tokias kaip mediena, akmuo, betonas, metalas ir daugelis sintetinių medžiagų ant visų tipų paviršių, tokių kaip betonas, akmuo, gipso darbai, mediena, medžio drožlių plokštės, metalas ir sintetika.

Labai tinka tvirtinti, pvz., medinę karkasą, grindjuostas, slenksčius, palanges, statybines lentas, dailylentes, lentjuostas, medžio juostas, ortakius, vardines lenteles, namų numerius, sienų dangos lakštus, plokštes, slenksčius, keramines plyteles, pakabinamus kablius, rozetės, elektros dėžės.

Taikoma tiek viduje, tiek išorėje. Taip pat tinka dviejų neaktytų medžiagų klijavimui ir įtemptų medžiagų sujungimui. Netinka tvirtinti polietileną (PE), polipropileną (PP), PTFE, bitumą, putų polistireną, veidrodžius, natūralų akmenį ir nuolat drėgnose vietose.

Savybės

- Labai didelis galutinis sukibimo stiprumas
- Galima naudoti viduje ir išorėje
- Lengva tepti
- Užpildymas
- Tinka įtemptoms medžiagoms
- Tinka neaktytų medžiagų sujungimui

- Nuolat elastinga
- Universalus
- Tinka nelygiems paviršiams
- Trumpai pataisytina
- Atsparus vandeniui
- Atsparus temperatūrai
- Su uždaromu snapeliu

Paruošimas

Darbo sąlygos: Naudoti tik esant aukštesnei nei +5°C temperatūrai.

Reikalavimai paviršiui: Abi dalys turi būti sausos, švarios, be dulkių ir riebalų.

Įrankiai: užtepkite kasetės turinį sandarinimo pistoletu (pvz., Bison Power Pistol). Jei reikia, švelniai bakstelėkite guminiu plaktuku.

Taikymas

Padengimas: Sienų dangos lakštai ir plokštės: apie 5-8 m²/kg, priklausomai nuo medžiagos svorio. Tvoros, grindjuostės ir medinis karkasas: apie 4-6 m²/kg klijuoto paviršiaus.

Naudojimo instrukcijos:

Prieš naudodami atidarykite kasetę viršuje, aštriu peiliu nupjaukite virš sriegio esantį plastikinį spenelį. Pritvirtinkite antgalį ant kasetės ir nupjaukite norimo skersmens kampų. Priklausomai nuo medžiagos svorio, klijus tepkite tolygiai vertikaliomis juostelėmis arba taškais 20–40 cm intervalais.

Klijus visada tepkite ant kampų ir išilgai kraštų. Surinkite medžiagas slydimo judesiu ir tvirtai suspauskite arba plaktuku. Pataisymas dar galimas.

Sunkioms, įtemptoms medžiagoms arba dviem neaktytoms medžiagoms naudokite galios sujungimo metodą. Sumontuokite medžiagą, paspauskite ir nedelsdami atlaisvinkite. Leiskite išdžiūti 5 minutes, surinkite toje pačioje vietoje ir stipriai paspauskite arba plaktuku. Koreguoti negalima. Sunkioms medžiagoms gali prireikti tvirtinimo ar atramų.

Dėmės / likučiai: Valykite įrankius ir pašalinkite šlapių klijų likučius vایتspiritu. Sausus klijų likučius galima pašalinti tik mechaniškai.

Patarimas: Polistireninio putplasčio (tempex) tvirtinimui rekomenduojame

Bison Mounting Kit® Extreme Grip.

Rekomenduojame Bison Poly Max® neaktytai medžiagai tvirtinti ant neaktytos pagrindo.

Rekomenduojame Bison Poly Max® tvirtinimo medžiagoms vietose, kuriose yra nuolatinė didelė drėgmė ir (arba) ilgalaikis kontaktas su vandeniu.

Gydymo laikai

Apdorojimo laikas: apytiksl. Nedelsiant klijuojasi naudojant Power Bonding metodą

Visas sukibimo stiprumas: Visas sukibimo stiprumas maždaug po. 48 valandos.

* Kietėjimo laikas gali skirtis priklausomai nuo paviršiaus, naudojamo produkto kiekio, drėgmės lygio ir aplinkos temperatūros.

Techninės savybės

Atsparumas drėgmei: labai geras

Mūsų patarimai yra pagrįsti išsamiais tyrimais ir praktine patirtimi. Tačiau, atsižvelgiant į didelę medžiagų įvairovę ir sąlygas, kuriomis mūsų gaminiai naudojami, mūsų rekomendacijos gali būti netikslios. Mes neatsakome už padarytą naudojant gaminius. Nepaisant to, mūsų aptarnavimo skyrius visada pasiruošęs jums patarti.

Montagekit® Super Strength



Atsparumas vandeniui: geras

Atsparumas temperatūrai: Nuo -20°C iki +100°C.

Atsparumas UV spinduliams: labai
geras atsparumas cheminėms

medžiagoms: geras dažymas: labai

geras elastingumas: labai geras

užpildymo pajėgumas: geras

Techninės specifikacijos

Cheminis pagrindas: neopreninis kaučiukas

Spalva: smėlio spalvos Klampumas: pastos

pavidalo Kietosios medžiagos kiekis: apytiksl.

65 % Tankis: apytiksl. 1,23 g/cm³

Pliūpsnio temperatūra: K1 (<21°C)

Susitraukimas: apytiksl. 35 %

Laikymo sąlygos Mažiausiai 24

mėnesius nuo pagaminimo datos. Atidaryta pakuotė sumažina galiojimo laiką. Tinkamai uždarykite

talpyklą ir laikykite sausoje, vėsioje ir neužšalčioje vietoje.

Mūsų patarimai yra pagrįsti išsamiais tyrimais ir praktine patirtimi. Tačiau, atsižvelgiant į didelę medžiagų įvairovę ir sąlygas, kuriomis mūsų gaminius naudoja, mes nepisiliname atsakomybės už mūsų receptus (arba) bet kokią žalą, padarytą naudojant gaminį. Nepaisant to, mūsų aptarnavimo skyrius visada pasiruošęs jums patarti.