

PVA D3

Vandeniui atsparūs PVA klījai dailidēs darbams ir gamybai

APIBŪDINIMAS

PVA D3 yra PVA klījai, uķtikrinantys vandeniui atspariā jungtį pagal D3 klasifikacija EN 204

TAIKYMO SRITYS

PVA D3 naudojamas klījuoti bet kokios rūšies medienā, tiek lapų, tiek spyglių, kur reikalingas klījų atsparumas vandeniui, pavyzdžiui, langų rėmams, transportui pakuotės, dailidės, veikiamos atmosferos.

Tinka ir plokščių medžiagoms - gipso kartono plokštėms, medžio drožlių plokštėms, polistireninio putplasčio plokštėms, taip pat odai, popieriui, kartonui, stiklui, porcelianui ir kt. klījavimui. Tinka ir karštam presavimui.

PRIVALUMAI

- Didelio stiprumo
- Didelis atsparumas vandeniui (D3 klasifikacija)
- Vandens pagrindu
- Silpnas aromatas
- Paruoštas naudoti
- Tinka aukšto dažnio džiovinimui
- Karšto spaudimo metu nesudaro porų ir deformacijų

NAUDOTI

Klījuojami paviršiai turi būti švarūs.

Teptuku ar kita technika užtepkite vienodą sluoksnį ant vieno iš paviršių (ypač kietai ir egzotiškai medienai rekomenduojama tepti ant abiejų paviršių).

Po 2 - 5 minučių (priklausomai nuo temperatūros ir medžiagų poringumo, esant 20°C maždaug 3 min) paviršiai jungiasi. Po sujungimo paviršiai sutankinami ir 24 valandas leidžiama išdžiūti. Temperatūra turi būti aukštesnė nei 5°C.

Klījų kietėjimo greitis priklauso nuo temperatūros, medžiagos, poringumo ir drėgmės. Naudojant karštą džiovinimą, stingimo laikas ir didžiausias stiprumas žymiai sumažėja.

VARTOJIMAS

5 – 10 m² /kg

PAKUOTĒ

0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 20 kg, 1000 kg

TECHNINIAI DUOMENYS

Specifikacija: EN204 kategorija D3

Fizikinē būsena: pieno baltumo skystis su silpnu kvapu

Virimo temperatūra: apie 100°C

Sausas likutis: apytiksl. 40 %

pH: 3-4

Klāpumas: 11000±2000 mPa, Brookfield RVT, 20 aps. min., esant +23°C

VALYMAS

Ķrankius ir Ķrangā po naudojimo nuplaukite vandeniū, kol klĳai nesustings

SANDĒLIAVIMAS

Laikyti uŗdarytoje talpykloje. Saugoti nuo uŗŗalimo. Saugoti nuo vaikų ir gyvūnų.

SVEIKATA IR APLINKOS APSAUGA

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas. (Direktyva 1999/45/EB)