

TECHNINIAI PARAMETRAI 2009-497			
KOKYBĖ		FLORA T70 (220)	FLORAT70
DATA		16/7/2011 (rev. 7/1/2013)	
MEDŽIAGA		100% Poliesteris punktas: 26.7	
PADENGIMAS		100% Poliuretanai (Polyurethaan) punktas: 26.7	
COMPOSITION			
PADENGIMAS		75 g/m ²	
MEDŽIAGA		50 g/m ²	
VISO:		125 g/m ² ± 15 g/m ²	
TEMPIMO JĖGA pagal standartą : ISO 1421			
Apmatai		> 20 daN/ 5 cm	
Ataudai		> 7 daN/ 5 cm	
PAILGĖJIMAS			
Apmatai		> 60 %	
Ataudai		> 270 %	
PLYŠIMO JĖGA pagal standartą : ISO 4674			
Apmatai		> 1,3 daN	
Ataudai		> 1,8 daN	
% PAILGĖJIMAS PRIE 30N TEMPIMO JĖGOS			
Apmatai		> 15 %	
Ataudai		> 140 %	
POROLONO PRILIPIMAS PRIE MEDŽIAGOS pagal standartą : ISO 2411			
≥ 2,5 daN/ 5 cm			
HYDROSTATINIS SLĖGIS pagal standartą : ISO 1420			
> 200 cm			
HIDROLIZĖ pagal Džiunglių testą			
po 3 savaites : nepakitusi kokybė			
IZOLIACIJOS ATSPARUMAS pagal standartą: ISO 5402			
prie 200000 : nepakitusi kokybė			
IS TREATED			
Nedegumas			
	BS7175	Crib 7	Centexbel ataskaita12.05509.01
	BS 7175	Crib 5	Centexbel ataskaita 76779C
	BS 7175	C & M	Centexbel ataskaita 76779C
ANTIBAKTERINIS – punktas 26.7.1.2		Sanitized Clariant Benelux (rapport licence nr. 1231.99)	
NELAIDUMAS VANDENIUI pagal standartą: ASTM 96-66			
900 g/m ² - 24 h prie 38°C Centexbel ataskaita 76778B			
SUSITRAUKIMAS pagal ISO 5077			
< 9 %			
BIOSUDERINAMUMAS pagal standartą: 10.993-10			
Ataskaita : LEMI/MARTILLAC – nealergiškas			
PASTABA			
Priešgrybelinis ir dulkių erkutes.			
VALYMAS IR DEZINFEKCIJA - 26.7.1.3; 26.7.1.4			
Ši medžiaga gali būti dezinfekuojama su dauguma dezinfektantų.			
Galimas patvirtintų dezinfektantų sąrašas.			
Kitų gamintojų suderinamumą rekomenduojame tikrinti mūsų laboratorijoje.			
Jei dezinfektantas nebūtinai, pakanka muilo ir vandens purvo pašalinimui.			
Valymo ir dezinfekavimo priemonės, kurių pagrindas tirpiklis, baliklis, abrazyvinės medžiagos arba labai aukšta (virš 70%), alkoholio koncentracija gali pažeisti audinį.			
VALYMAS punktas: 26.7.1.5			
    			

(pagal ISO 6330) (Antimikrobinės savybės gali sumažėti skalbiant.)	
Visos techninės savybės pateiktos šiame dokumente buvo testuotos mūsų laboratorijoje naudojant oficialiai kalibruotus matavimo prietaisus.	
Šis dokumentas galioja penkis metus nuo publikavimo dienos. Mes garantuojame, kad gaminys atitinka visas savybes pateiktas šiame dokumente laikantis ISO-9000. Jei yra atliekamos gaminio modifikacijos ,taip pat atliekamas ir naujas testavimas.	
Jei gaminys pristatomas su ktais komponentais, mes negarantuojame kitų komponentų kokybės.	
Gali būti spalvos skirtumų, užsakant skirtingas partijas. Rekomenduojame užsakinėti atskirus gaminius iš atskirų tiekėjų.	
PATVIRTINTA :	CEO (7/1/2013)