

eurocol

Eurostar Star Tack

Stiprus sujungimas

622 Star Tack

ŠLAPI IR VIENOS PUSĖS SPAUDIMUI JAUTRŪS KLIJAI

GAMINIO APRAŠYMAS

Aukštos kokybės, stiprūs dispersiniai klijai, skirti šlapiam padengimui, prispaudimui iš vienos pusės jautraus kontakto sąlygomis. Naudojami grindų dangų iš vinilo, chlorvinilo (CV) lakštų, izoliacinių kiliminių dangų montavimui ant įgeriančio pagrindo (šlapio dengimo klijavimo būdas) ir ant neįgeriančio pagrindo (vienos pusės prispaudimui jautrus klijavimas). Taip pat galima naudoti klijuojant grindų dangas iš tekstilinių gaminių (veltinės kilminės dangos, austinės kilminės dangos ir kt.). Gali būti naudojami kaip kontaktiniai klijai (pvz., sunkioms sienų dangoms). Po išdžiūvimo gali būti iš naujo suaktyvinti termiškai. Taip pat tinka lipnių ritinių sistemoms arba pakartotiniam naudojimui. Galima naudoti virš pogrindinių šildymo sistemų. Atsparūs kėdžių ratukų spaudimui pagal DIN EN 12520 ir šampūnui pagal RAL 991 A2.

Skirti naudoti tik patalpų viduje.

Labai maža emisijos tarša sertifikuota EMICODE EC 1 Plus. Giscode D 1. Produktas išbandytas dėl emisijos į aplinką DiBt (*Vokietijos Statybos technikos institute*).



Pagaminta Vokietijoje

GAMINIO SAVYBĖS

Universalūs klijai. Atvirame ore jie išlieka veiksmingi labai ilgą laiką. Skirti šlapiam ir spaudimui jautriam suklijavimui.

Šiuos klijus taip pat galima naudoti ant kietų apatinių grindų pagrindo, kur užtikrinama pakankama oro ventilacija.

Juos taip pat galima naudoti kaip kontaktinius klijus.

Tinka tvirtinti CV sienų dangas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas	Kopolimero dispersija
-----------	-----------------------

Spalva	Baltintos kavos
--------	-----------------

Tankis	Apie 1,31 g/cm ³
--------	-----------------------------

Konsistencija	Vidutinio klampumo
Valymo priemonė	Vanduo
Naudojimo sąlygos	Grindų apatinio pagrindo temperatūra ne žemesnė negu 15 °C, klijų medžiagos ir kambario – ne mažiau 18 °C, oro santykinė drėgmė 35–75 %, rekomenduojama <65 %.
Naudojimo būdas	Dantyta mentelė, dantų tarpai priklausomai nuo taikomų klijų, pvz., TKB A1/A2
Eurocol yra Forbo Group dalis	
Forbo	

622

Eurostar Star Tack

Sunaudojimo išeiga	Apie 250-300 g/m²	
Džiūvimo laikas	Apie 10–60 min, priklausomai nuo naudojimo būdo	
Jautrumo prispaudimui laikas	Apie 60 min.	
Sukietėjimo laikas	Apie 24 val.	
Leidžiamas garantinis laikas	Apie 15 mėnesių, atidaryta pakuotė turi būti laikoma sandariai uždaryta ir kiek įmanoma greičiau sunaudojama	
Laikymo sąlygos	pakuotė turi būti laikoma sausoje vietoje sandariai uždaryta 5–30 °C temperatūroje	
Atsparumas šalčiui	taip	
Kodas pagal GHS	nėra	
Aplinkosauga / darbo sauga	GIS kodas:	D1
	EMI kodas:	EC1
	abZ:	Z-155.20-209
	AFSSET:	A+
	DGBN:	VOC 0 %, kokybės lygis 4
	LEED:	VOC 0 g/l
Sudėtyje yra: 5-chloro 2-metil-2H-isotiazolis-3-vienas		

(EB Nr. 247-500-7) ir 2-metil-2Hisotiazolis-3-vienas

(EB Nr. 220-239-6) (3:1). Gali sukelti alergines reakcijas.

Informacija nukentėjusiems dėl alergijos:+49 361 730410

APATINIO GRINDŲ PAGRINDO PARUOŠIMAS

Grindų apatinis pagrindas turi atitikti reikalavimus pagal nacionalinius standartus, taisykles ir normas.

Grindų apatinis pagrindas turi būti pakankamo stiprumo prispaudžiant ir tempiant, atlaikantis krūvio iš viršaus svorį, išlaikyti matmenų stabilumą, sausas, be plyšių ir neapdulkėjęs, neužterštas jokiais klijų sukibimui trukdančiais teršalais, lygumas turi atitikti Vokietijos standartą DIN 18202.

Sugadinti pagrindai turi būti apdorojami atitinkamais būdais, pvz. šlifavimu, gruntavimu arba padengiami savaime išsilyginančiu mišiniu.

Esant neatitikimams, montuotojas visada privalo raštu informuoti klientą apie pastebėtus trūkumus.

Įtrūkimai ar sujungimų tarpai (išskyrus statybines plėtimosi jungtis) turi būti užtaisyti atitinkamu Eurocol produktu (913 Europlan Silicat).

Grindų paruošimui rekomenduojama naudoti Eurocol išlyginamuosius junginius ir gruntą. Naudojamos klojimo medžiagos turi atitikti pagrindo ir numatomo naudojimo reikalavimus.

Tvirtinant išvalytas ir aptvarkytas senas dangas reikia naudoti cheminių medžiagų difuzijos fiksatorius (900 Europlan DSP).

NAUDOJIMAS

Forbo Eurocol Deutschland
GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone+49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 304190
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Dr. rer. nat.
Stefan
Vollmuth, Jochen Schwemmle
Handelsregister HRB 100351
Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280

Prieš naudojimą gerai išmaišykite!

Užtepkite klijus ant pagrindo per visą jo paviršių, naudodami dantytą mentelę. Mentelės tipas priklauso nuo grindų pagrindo ir apatinės uždėamos dangos pusės. Venkite balučių! Naudokite mentelę A1 - A2 (TKB) lygioms CV / PVC grindų dangoms; mentelę B1 - B2 (TKB) tekstilinėms grindų dangoms. Grindų dangos pagrindas turi būti padengtas klijais griovelių forma ir, jei reikia, turi būti priderinamas skirtingas pravėdinimo laikas. Siekiant užtikrinti pakankamą sunaudojimo išeigą, reikia laiku pakeisti nusidėvėjusias menteles. Uždėkite grindų dangą po to, kai klijai prasivėdina, ir ją rūpestingai priglauskite, ypač siūlių srityse.

Šlapias / vienkartinis klijavimas:

Ant absorbuojančio pagrindo leiskite klijams apdžiūti maždaug. 10–15 minučių ir uždėkite grindų dangą ant dar drėgnų klijų.

Pritvirtinimas klijuojant:

Ant nesugėriančių grindų pagrindų ir nepralaidžių grindų dangų klijai turi būti gerai apdžiovinami vėdinant. Džiovinimo laikas apytiksliai yra 30–60 min, priklausomai nuo klimato sąlygų.

Kontaktinis priklijavimas: (sienų dangų arba lubų klijavimas)

Užtepkite klijus ant sienos ar lubų ir ant dengiamos medžiagos pagrindo ir leiskite prieš naudojimą klijams išdžiūti. Atsižvelgiant į kontakto sukibimo laiką, maždaug po 60 minučių uždėdama dangą. Atkreipkite dėmesį, kad po to jau nebus galima ką nors ištaisyti!

Klijai gali būti termiškai suaktyvinami per kelias dienas. Įkaitinkite dedamą dangos medžiagą maždaug iki 70–80 ° C ir ant jos tepkite klijus.

Klijų volavimo sistema:

Dantytą mentelę paskleistus klijus reikia nedelsiant iškočioti Eurocol mikropluošto ritiniu, kuris

sumažina vėdinimo laiką ir uždėtų dangų polinkį įdubti ar pasislinkti, kai jomis per anksti pradedama vaikščioti, taip pat nuo ratukų atsirandančius pėdsakus.

PASTABOS

Atkreipkite dėmesį į grindų dangos gamintojo pateiktą techninių duomenų lapą ir saugos duomenų lapą

Turi būti laikomasi atitinkamų normų ir taisyklių.

Klijų sutvirtėjimo metu venkite tiesioginių saulės spindulių ir karščio įtakos.

Prieš klojant patieskite dangą ant grindų. Klojimo medžiagos turi išsigulėti ir būti lygios.

Grindų jungčių taisymus / išlyginimus galima atlikti ne anksčiau kaip kitą dieną.

Siekiant kuo labiau sumažinti likutinius nelygumus, PVC dangos visada turi būti dedamos ant šlapių klijų ir

nedelsiant voliojamos. Darbo eiga turėtų būti nustatoma taip, kad nebūtų viršytas vėdinimo laikas apytiksliai 10–15 minučių.

Tekstilinių grindų dangų atveju reikia atkreipti dėmesį į matmenų nestabilumą, kurį sukelia drėgmės poveikis

(susitraukimas).

Viršijus grindų dangos uždėjimo laiką, per kurį klijų kauburius dar galima sulyginti, gali pasilikti griovelius, kurie ant plonų grindų dangų matomi iš viršaus. Tai lemia akivaizdžią grindų dangos konstrukcijos deformaciją. Bet kokios pretenzijos, kylančios dėl tokių pastabų, nebus priimamos.

Daugiau informacijos apie EMICODE rasite www.emicode.com

ĮPAKAVIMAS

13 kg negrąžinama pakuotė (44 vnt. ant padėklo)

SPECIALIOS NUORODOS

Bet kokie kiti naudojimo būdai ir (arba) sąlygos, nerodytos šiame techniniame duomenų lape, reikalauja aiškaus gamintojo patvirtinimo. Nukrypus nuo naudojimo būdų ir (arba) sąlygų, gamintojo atsakomybė negali būti garantuojama.

Forbo Eurocol Deutschland
GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone+49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 304190
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Dr. rer. nat.
Stefan
Vollmuth, Jochen Schwemmle
Handelsregister HRB 100351
Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280

622

Eurostar Star Tack

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-10-05

Versijos Nr.: 14

Pakeičia buvusį 2016-11-16 leidinį

Šiame techniniame duomenų lape pateikiami patarimai dėl gaminio taikymo ir naudojimo paremti patirtimi ir bandymais, kuriuos gamintojas atliek laboratorijoje ir praktiniame darbe.

Gamintojo pateikta informacija yra neprivaloma ir ji negali būti naudojama pagrindu įrodant gamintojo atsakomybę už padarytą žalą. Šiame techniniame duomenų lape nurodytos vertės buvo matuojamos standartinėmis laboratorinėmis sąlygomis.

Kadangi naudojimo sąlygos ne laboratorijoje gali būti labai skirtingos, šis techninis duomenų lapas turi būti laikomas tik rekomendaciniu vadovu. Todėl gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl to, kad klientas naudoja techninių duomenų lapo turinį.

Kadangi naudojimo, apdorojimo ir saugojimo sąlygos nuo gamintojo nepriklauso, panaudojimo rezultatui garantija negali būti suteikta. Tai taip pat apima trečiųjų šalių teisių apsaugos pažeidimą. Turi būti atlikta pakankamai bandymų vietoje prieš panaudojant produktą. Būtina laikytis atitinkamų tokios veiklos srities normų ir taisyklių. Jeigu produktas bus naudojamas ne Vokietijoje, tada reikia atsižvelgti į atitinkamas nacionalines normas ir taisykles, kurių turi laikytis klientas. Klientas yra atsakingas už tai, kad

prieš naudojimą būtų patikrintas produkto tinkamumas numatyta procedūrai ir tikslams. Ši techninė informacija pakeičia visus anksčiau išleistus duomenų lapus ir ankstesnė informacija apie produktą jau nebegalioja!

Turi būti atidžiai laikomasi kartu naudojamų montavimo medžiagų techninės informacijos ir tų medžiagų saugos duomenų lapų nuorodų.

Gamintojo pristatomi produktai skirti tik profesionaliam naudojimui. Saugoti nuo vaikų.

Lakytis gamintojo sąlygų yra privaloma.

Forbo Eurocol Deutschland
GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone+49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 304190
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Dr. rer. nat.
Stefan
Vollmuth, Jochen Schwemmler
Handelsregister HRB 100351
Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280