


MODELIO APRAŠYMAS

3.6. . Vasarinė kepuraitė su snapeliu



- Vasarinė kepuraitė su snapeliu;
- Snapelis išgaubtas;
- Kepurė siuvama iš šešių dalių;
- Šonuose – išsiuvinėtos akutės ventilacijai, nugaroje – dydžio reguliavimo detalė - metalinė sagtis;
- Logotipas** priekyje;
- Audinio spalva pagal Pantone Color katalogą artima Tamsiai žalia – 554;
- Nominali pluoštinė sudėtis nuo 35% medvilnė ir nuo 65% poliesteris;
- Nominalus paviršiaus tankis 310 g/ m²;
- Skalavimo temperatūra ne mažiau kaip 30 °C;
- EN 13688:2013;
- Dydis: reguliuojamas

Vadybininkas



Vytautas Kiela

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

2023 m. birželio 12 d.

Gamintojas UAB „SAUGIMA“

Smėlynės g. 112, Panevėžys

Pareiškia,

Kad nauja AAP, kuri toliau apibūdinama

Vasarinė kepuraitė su snapeliu

Atitinka Reglamento (ES) 2016/425 nuostatas ir pagrindinius sveikatos ir saugumo reikalavimus numatytus Priede I ir atitinkamuose harmonizuotuose standartuose: EN ISO 13688:2013. Taip pat AAP atitinka VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus.

Parengta 2023-06-12

Vadybininkas



Vytautas Kiela

UAB „Saugima“

Smėlynės g. 112, LT-35113 Panevėžys tel. 8 45 464855

Vilkipėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius tel./faks. 8 5 2789400

Chemijos g. 9D, LT-51230 Kaunas tel./faks. 8 37 764544

Dubysos g. 37, LT-91181 Klaipėda tel./faks. 8 46 300712 / 300713

Įm. kodas: 248238860

PVM kodas: LT 482388610

A/s Nr.: LT867044060002667796

Banko kodas: 70440

AB SEB BANKAS



- Darbo drabužiai
- Apsauginiai drabužiai
- Kasdieniai drabužiai

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Audinyso	CA-239		
Spalva	Spalvotas		
Vartojimas	Darbo drabužiams		
Audinio apibūdinimas	CHARAKTERISTIKOS		
Audinio sudėtis	65% poliesterio : 35% medvilnės		
Svoris	310 g/m ²		
Pynimas	Drobinis		
Plotis	150 CM		
Fizikinės savybės	TESTO METODAS IR REZULTATAS		
	Tarptautinis testas	Rezultatas	
Matmenų pokytis	ISO 5077	Apmatai:	3% Ataudai: 3%
Pūkavimasis ir pumpuravimasis	ISO 12945-2 5000 cycles	Lygmuo:	3
Diliminimas	ISO 12947-2 70000 cycles	Nepradilęs	
Plyšimo jėga	Apmatai: ISO 13937-1	Apmatai:	50 N
	Ataudai:	Ataudai:	50 N
Tempiamasis stipris	Apmatai: ISO 13934-1	Apmatai:	1800 N
	Ataudai:	Ataudai:	900 N
SPALVOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	TESTO METODAS IR REZULTATAS		
	International Tests	Results	
Trynimas Sausas	ISO 105-X12	Lygmuo:	4
Šlapias	ISO 105-X12	Lygmuo:	3
Skalbimas Spalvos pasikeitimas	ISO 105 CO6	Lygmuo:	4
Uždažymas (Poliest+Medv)	ISO 105 CO6	Lygmuo:	4
Prakaitui Spalvos pasikeitimas	ISO 105-EO4	Lygmuo:	4
(rūgščiai) Uždažymas (Poliest+Medv)	ISO 105-EO4	Lygmuo:	4
Prakaitui Spalvos pasikeitimas	ISO 105-EO4	Lygmuo:	4
(Alkal.) Uždažymas (Poliest+Medv)	ISO 105-EO4	Lygmuo:	4
Nusidažymo Spalvos pasikeitimas	ISO 105 EO1	Lygmuo:	4
atsparumas vandeniui Uždažymas (Poliest+Medv)	ISO 105 EO1	Lygmuo:	4
Nusidažymo atsparumas šviesai	ISO 105 BO2	Lygmuo:	4
KITOS SAVYBĖS			
Pateikti duomenys yra pagrįsti specialių medžiagų panaudojimui bei patikrinti šaltinių, kurie turėtų būti patikimi ir tiesiogiai ar netiesiogiai nesuteikia produktų panaudojimo garantijos Kai kurie atspalviai pvz.: juoda, pilka, tamsiai mėlyna turi žemesnius nusidažymo atsparumo skalbiant ir šlapiai trinant rodiklius. Audinio minkštiklių naudojimas gali sukelti audinio pumpuravimąsi ir turėtų būti vengiamas. Charakteristikos gali kisti komercinių paklaidų ribose. Dėl specifinių paramtrų prašom susisiekti su Master.			
Skalbimo instrukcija			
ISO 9001: 2000 REGISTERED COMPANY			
Šis dokumentas yra informacinio pobūdžio			

Vadybininkas
Vytautas Kiela



- Workwear
- Protectwear
- Casual apparel

TECHNICAL DATA SHEET

Fabric		CA/239		
Color		Dyed		
End Use		Workwear		
FABRIC DESCRIPTION		CHARACTERISTICS		
Fabric Composition		65% polyester 35% cotton		
Weight		310 g/m²		
Weave		Canvas		
Width		150 CM		
PHYSICAL PERFORMANCE		TEST METHODS AND RESULTS		
		International Tests	Results	
Shrinkage		ISO 5077	Warp: 3% Weft: 3%	
Pilling		ISO 12945-2 5000 cycles	Grade: 3	
Abrasion		ISO 12947-2 70000 cycles	Not Broken	
Tear Strength		Warp Weft	ISO 13937-1	Warp 50 N
			Weft 50 N	
Tensile Strength		Warp Weft	ISO 13934-1	Warp 1800 N
			Weft 900 N	
COLOUR PERFORMANCE		TEST METHODS AND RESULTS		
		International Tests	Results	
Rubbing Dry		ISO 105-X12	Grade: 4	
Wet		ISO 105-X12	Grade: 3	
Washing Colour change		ISO 105 CO6	Grade: 4	
Colour Staining (Pes + Cot)		ISO 105 CO6	Grade: 4	
Perspiration Colour Change		ISO 105-EO4	Grade: 4	
(Acidic) Colour Staining (Pes + Cot)		ISO 105-EO4	Grade: 4	
Perspiration Colour Change		ISO 105-EO4	Grade: 4	
(Alkaline) Colour Staining (Pes + Cot)		ISO 105-EO4	Grade: 4	
Colour Fastness to		ISO 105 EO1	Grade: 4	
Water Colour Staining (Pes + Cot)		ISO 105 EO1	Grade: 4	
Light Fastness		ISO 105 BO2	Grade: 4	
OTHER PROPERTIES				
The data quoted is based upon specific materials and tested by source believed to be reliable and make no guarantee expressed or implied as to use, handling or possession of its products. Certain shades e.g. black,maroon and navy have lower values for wash fastness and wet rubbing fastness. A build up of softeners can lead to fabric pilling and should be avoided. Characteristics may vary within commercial tolerances. Please consult Master for specific values.				
Care Instructions				
ISO 9001: 2000 REGISTERED COMPANY				
THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION ONLY.				

KOPIJA TIKRA

Vytautas Kieša

