

Product data sheet

esco Roadsalt M



Version 5.0

Page 1 / 1

Printing date 13.06.2017

CAS-No.: 7647-14-5

EINECS-No.: 231-598-3

Appearance

white, crystalline, with some grey, reddish or black by-minerals

Chemical Analysis

- Sodiumchloride (dried)
- Calcium + Magnesium
- Sulphate
- H₂O-insoluble
-
- Moisture

Typical

98,5 %
0,3 %
0,7 %
0,15 %

Methods

DIN EN 16811-1
DIN EN 16811-1
DIN EN 16811-1
DIN EN 16811-1

Granulometry

- < 6.3 mm
- < 3.15 mm
- < 1.60 mm
- < 0.80 mm
- < 0.125 mm

Typical

100 %
67 ± 22 %
35 ± 25 %
20 ± 15 %
4 ± 1 %

Methods

DIN EN 16811-1

Physical Properties

- Bulk density
- pH

1.050 - 1.250 kg/m³
5 - 10

Methods

DIN EN 16811-1
DIN EN 16811-1

Additives

- Anti-caking-agent E 535
calculated as Fe(CN)₆

40 - 70 mg/kg

DIN EN 16811-1

Supply Data

- bulk
- by silo truck; other forms on request
- bags
- 25-kg-PE-bags on pallet, 50-kg-PE-bags on pallet
- in Big-Bags of 1000 kg
- Other delivery forms on request

The preceding data result from our quality control. They do not release the user from a control on entry and are not meant to guarantee the properties. The qualification of the product for a certain application has to be checked by the customer.



Produkto duomenų lapas

ESCO
Europos druskos kompanija

ESCO kelių barstymo druska M

Versija 5,0

Psl.1/1

Spausdinimo data 2017-06-13

CAS Nr.: 7647-14-5

EINECS Nr. :

231-598-3

Išvaizda

balta, yra šiek tiek pilkų/juodų mineralų

Cheminė sudėtis:

- Natrio chloridas (džiovintas)
- Kalcis + magnis
- Sulfatas
- H₂O netirpstantis
- Drėgmė

Tipinis

98,5%
0,3%
0,7 %
0,15 %
0,3 %

Metodai

DIN EN 16811-1
DIN EN 16811-1
DIN EN 16811-1
DIN EN 16811-1
DIN EN 16811-1

Grūdėtumas:

- <6,3 mm
- <3,15 mm
- <1,60 mm
- <0,80 mm
- <0,125 mm

Tipinis

100%
67±22%
35±25%
20±15%
4±1%

Metodas

DIN EN 16811-1

Fizinės savybės:

- Tankis
- pH

1,050-1,250kg/m³
5-10

Metodas

DIN EN 16811-1
DIN EN 16811-1

Priedai:

- nuo sukietėjimo apsauganti medžiaga: E 535
apskaičiuotas kaip Fe(CN)₆ 40-70 mg/kg

DIN EN 16811-1

Tiekimo duomenys:

- laisvai supilama
- išsikraunančiomis cisternomis; kitais būdais pagal užsakymą
- 25 kg PE maišuose ant palečių, 50 kg PE maišuose ant palečių
- Didmaišuose po 1000 kg
- kitais pristatymo būdais - pagal užsakymą

Aukščiau pateikti duomenys gauti, atlikus gaminio kokybės patikrinimą. Šiuo naudotojas neatleidžiamas nuo produktų kontrolės, juos įvežant ir neužtikrinamos jų savybės. Produkto tinkamumas tam tikrai paskirčiai yra Naudotojo atsakomybė.

Išvertė Nijolė Svidinskaitė (a.k. 47306220638, gyv. Šiltnamių g. 40-41, Vilnius, Lietuvos Respublika), vertimų biuras UAB "Laiko medis", Kalvarijų g. 131-419, Vilnius, Lietuvos Respublika. Versta iš anglų kalbos.

Aš, vertėja Nijolė Svidinskaitė prisiimu atsakomybę už vertimo į lietuvių kalbą teisingumą.

Nijolė Svidinskaitė



Susiūta, sunumeruota ir antspaudu,
patvirtinta..... 02 ai'lap.....

