

ETIKETĖ

EKOTIN MEDIENOS ANTISEPTIKAS BESPALVIS

Skystis

Veikliosios medžiagos: alkil (C_{12-16}) dimetilbenzil amonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 1,8 %, boro rūgštis, CAS Nr. 10043-35-3, EB Nr. 233-139-20, 1,8 %.

Sudėtyje yra monoetanolamino, CAS Nr. 141-43-5, EB Nr. 205-483-3.

Saugoti nuo vaikų.

Neįkvėpti garų ir aerozolio.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Medienos konservantas (8 produktų tipas). Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo pelėsių, medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų bei naikinti tokius organizmus. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Gamintojas Stachema Kolin, spol. s r.o., Sokolska 1041, CZ-27601 Melnik (Čekija).

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-A-08VNO25980/A-15-40-BSV-2720 ,
galioja iki 2017-04-11.

Masė

Tinka naudoti

**EKOTIN
MEDIENOS ANTISEPTIKAS BESPALVIS**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paskirtis

EKOTIN MEDIENOS ANTISEPTIKAS BESPALVIS skirtas medienai (stogo ir pastato konstrukcijoms, vartams, tvoroms, plokštėms ir t.t.) apsaugoti nuo pelėsių, puviną sukeliančių grybų (sausos puvinio), griaužiančių ir kitaip gadinančių vabzdžių (kirmgraužų, pušų didžiųjų ūsočių) ir jų lervų, bei kitų kenksmingų organizmų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų viduje (aplinka priskiriama 1 ir 2 biologinio poveikio pavojingumo klasėms pagal LST-EN-335:2013) ir lauke (aplinka priskiriama 3 biologinio poveikio pavojingumo klasei pagal LST-EN-335:2013). Negali būti naudojamas apdoroti medienai, kuri tiesiogiai liesis su žeme ar vandeniu.

Naudojimas

Produktas paruoštas naudojimui, prieš naudojimą gerai išmaišyti.

Apdorojama mediena turi būti sausa ir švari.

Antiseptikas naudojamas purškimo, tepimo teptuku ar voleliu, paviršinio (mirkymo) bei giluminio (vakuuminio) impregnavimo būdu.

Rekomenduojama antiseptiko išeiga, nurodant minimalų mišinio įsigėrimą pateikta lentelėje:

Naudojimo sąlygos pagal LST-EN-335	Apdorojimo būdas (tepimas, purškimas, panardinimas)	Paviršinis impregnavimas (minimalus įsigėrimas) g/m ²	Giluminis impregnavimas (minimalus įsigėrimas) kg/m ³	Impregnavimo laikas
Vidaus darbams (1, 2)	2 kartai	200	50	min. 1 valanda
Išorės darbams (3)	3 kartai	400	150	24 valandos

Paviršinis impregnavimas atliekamas esant aplinkos temperatūrai nuo +5 iki +35 °C, panardinant medieną ir jos gaminius pramoninėje vonioje. Impregnavimo laikas nurodytas atsižvelgiant į minimalų rekomenduojamą mišinio įsigėrimo ir reikalingą įsiskverbimo lygį.

Giluminis/vakuuminis impregnavimas atliekamas pagal technologinius medienos impregnavimo reikalavimus patalpinus medieną į impregnavimo kamerą.

Kad antiseptikas nepatektų į aplinką, medienai apdoroti ir laikyti skirtas plotas turi būti išklotas vandeniu nepralaidžia kieta danga. Nutekėjusį skysčio kiekį surinkti ir pakartotinai panaudoti arba pašalinti.

Apdorotą medieną, kuri bus naudojama lauko sąlygomis (3 biologinio poveikio pavojingumo klasė pagal LST-EN-335), būtina padengti tinkama apsaugine danga. Tinka visų rūšių apdorotos medienos apsaugai skirtos medžiagos (dažai, lakai).

Tuščias pakuotes ir likučius šalinti kaip pavojingas atliekas.

Apdorota mediena ir jos gaminiai gali įgyti gelsvą atspalvį.

Specifiniam naudojimui rekomenduojamos gamintojo paruoštos instrukcijos.

Atsargumo priemonės

Mūvėti apsaugines gumines pirštines. Naudoti tik gerai vėdinamos vietose.

Vengti antiseptiko patekimo į aplinką.

Nepanaudotą mišinį laikyti tik gamintojo pakuotėje sandariai uždarytą nuo +5 iki +25 °C temperatūroje