

APIBŪDINIMAS			CREATION 70 DESIGN										CREATION 70
Bendras storis	EN ISO 24346	mm	2.50										2.50
	ASTM F386	coliai	0.1										0.1
Dėvimo sluoksnio storis	EN ISO 24340	mm	0.70										0.70
	ASTM F410	coliai	0.03										0.03
Svoris	EN ISO 23997	g/m²	4100										3960
Dydis	EN ISO 24342	mm	184x1219 chevron	184x1219	230x1500	76/152/228 X914 Mix planks	610x610	914x914	457x914	228x914	152/305/457 X914 Miiks. plytės	208x1243	
	ASTM F 536	coliai	7.25"x48" chevron	7.25"x48"	9"x59"	3"/6"/9" X36" Mix planks	24"x24"	36"x36"	18"x36"	9"x36"	6"/12"/18" X36" Miiks. plytės	8.2"x48.9"	
Lentelių / plytelių vienetai ir m2 dėžutėje	-	-	14 / 3.14 m² chevron	15 / 3.36 m²	9 / 3.11 m²	8+8+8 / 3.34 m² Mix planks	9 / 3.35 m²	5 / 4.18 m²	9 / 3.76 m²	17/3.54 m²	4+4+4 3.34 m² Miiks. plytės	14/3.62 m²	
KLASIFIKACIJA													
Standartas/Gaminio specifikacija	-	-	EN ISO 10582										
	ASTM F1700	-	Klasė III Tipas B										
Europinė klasifikacija	EN ISO 10874	klasė	34 - 43										
Degumo klasė	EN 13 501-1	klasė	Bfl-s1										
Statinės elektros krūvis	EN 1815	kV	< 2										
Atsparumas slydimui šlapiu paviršium	DIN 51130	klasė	R10										
SAVYBĖS													
Atsparumas dilimui	EN 660.2	mm³	< 2.0										
Dėvėjimo grupė	-	grupė	T										
Rišiklio (Binder) tipas	ISO 10582	tipas	I										
Žingsnių aidas	NF S 31074	dB	76										
Smūginio garso izoliavimas	EN ISO 717-2	dB	4										
Matmenų stabilumas (norma)	EN ISO 23999	%	≤0.25										
Matmenų stabilumas (vidutinė išmatuota vertė)	-	%	≤0.10										
Liekamasis įspaudimas	EN ISO 24343-1	mm	≤0.10										
Kėdės su ratukais testas	ISO 4918	-	OK										
Šilumos laidumas	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25										
Spalvos atsparumas	EN 20 105 - B02	laipsnis	≥ 6										
Apsauginis paviršiaus apdorojimas	-	-	PUR+Matt										
Atsparumas cheminėms medžiagoms	EN ISO 26987		Geras										
APLINKOSAUGA / VIDAUS ORO KOKYBĖ													
TVOC po 28 dienų	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10										
Sertifikavimas	-	-	Floorscore®										
CE ŽYMĖJIMAS													
	EN 14041												