

Pagrindinės sutarties CPO19685 priedas

Eil. N r.	Prekės kodas	Prekės aprašymas	Preliminarus prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina be PVM, Eur
1	BP10	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP10) A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A4 Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Atitinka -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Atitinka -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m² (Taip)-Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 80 g/m² -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm- Storis (pagal ISO 534) yra 108 µm -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166-Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 166 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160 ml/min- Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) yra 160 ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%-Nepermatomumas (pagal ISO 2471) 94%	50 <i>2 dež.</i>	2,3800

KONFIDENCIALU

