



CD profilis

Profilis, naudojamas lubų ir sienų apkalos sistemose

Produkto aprašymas

CD 60/27 – C formos skerspjūvio profilis, gaminamas iš 0,6 mm storio cinkuoto plieno skardos.

Atitinka reikalavimus:

DIN 18182-1

EN 14195

Sandėliavimas

Profilius laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų.

Kokybės kontrolė

Tipiniai produkto bandymai atlikti pagal standarto EN 14195 reikalavimus.

Produktas žymimas CE ženklu.

Savybės

- Naudojamas sausosios statybos konstrukcijose.
- Išbandytų sausosios statybos konstrukcijų (ugniaatsparių ir garsą izoliuojančių) komponentas.
- Didelis priedų asortimentas.
- Vidaus darbams.

Naudojimas

Profilis CD 60/27 skirtas lubų ir sienų konstrukcijoms įrengti. Naudojamas visose įprastos drėgmės patalpose, įskaitant gyvenamojo būsto vonios kambarius ir virtuves.

Galima naudoti su šiomis sistemomis:

- Gipso plokščių lubų konstrukcija D11.lt
- Akustinių gipso plokščių lubų konstrukcija D12.lt
- Sienų apkala W61.lt
- Mansardų įrengimo sistema D61.lt
- Dekoratyviomis gipso plokščių lubomis ir jų elementais D19.lt
- Priešgaisrinėmis *Fireboard* plokščių lubomis K21.lt
- Gipso plokščių lubomis po medinių sijų perdangomis D15.lt

Darbo eiga

Montavimas

Montavimas atliekamas vadovaujantis statybos taisyklėmis

„ST 211573430.01:2020 Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai“ ir aktualiais *Knauf* sausosios statybos sistemų techniniais duomenų lapais.

Medžiagos techniniai duomenys

Pavadinimas	Mato vnt.	Vertė / dydis
Plieninės skardos markė	–	DX51D, pagal EN 10327
Skardos storis	mm	0,6 ±0,06
Takumo riba	MPa (N/mm ²)	≥ 240
Tempimo stipris	MPa (N/mm ²)	270–500
Karštasis cinkavimas	–	abipusis

Produkto techniniai duomenys

Profilis	Plotis mm	Skerspjūvio plotas A cm ²	Inercijos momentas I _y cm ⁴	Inercijos momentas I _z cm ⁴	Atsparumo momentas W _y cm ³	Atsparumo momentas W _z cm ³
CD 60 x 27 x 0,6	60	0,74	0,69	4,39	0,87	1,48

Produkto variantai

Profilis	Plotis mm	Aukštis mm	Ilgis mm	Skardos storis mm	Svoris kg/m	Produkto kodas	EAN kodas
CD 60/27	60	27	2600	0,6	~0,5	00003292	4003982024565
	60	27	3000	0,6	~0,5	00513443	4029369071328
	60	27	4000	0,6	~0,5	00003294	4003982024619
	60	27	1140*– 6000*	0,6	~0,5	00007683	4003982183415

* Pagal specialų užsakymą

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.