

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Mes, UAB „Eurosportas LT“, įmonės kodas: 302872598, adresas: Perkūnkiemio g.3. Vilnius, priisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad multifunkcinės sporto aikštelės gumos granulių danga, įrengiama naudojant SBR gumos granules, fr. 1.0-4.0 mm (gamintojas CETUS SPOLKA Z.o.o. Lenkija) ir EPDM gumos granules, fr. 1.5-3.5 mm (gamintojas UNIRUBBER Z.o.o. Lenkija) ir poliuretaninį rišiklį (gamintojas CONICA BASF GmbH, Vokietija), susijusi su šia deklaracija ir atitinka privalomuosius visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimus ir šias technines sąlygas:

Dvisluoksnė SBR/EPDM gumos granulių danga: CONIPUR 2S

Baziniai parametrai sportinei sistemai CONIPUR 2S, storis 14 mm.			
Bendras dangos storis		14 mm	
Apatinis dangos sluoksnis iš juodų SBR gumos granulių		8 mm	
Viršutinis dangos sluoksnis iš spalvotų EPDM gumos granulių		6 mm	-
Paviršiaus kietumas		~55° Sh A	
Atsparumas tempimui		> 0,8 MPa	EN12230
Pailgėjimas tempiant		> 65%	
Atsparumas dilimui		< 0,30 mm	EN13036-46
Vandens sugėrimas/pralaidumas		< 4%	EN12616
Sukibimas prie pagrindo	Betonas	≥ 0,70 MPa	
	Asfaltas	≥ 0,25 MPa	
	Šutankintas pagrindas	≥ 0,20 MPa	
Kinetinės trinties koeficientas	Sausas paviršius	≥ 0,50	
	Drėgnas paviršius	≥ 0,35	
Atsparumas smūgiams		650 mm ²	
Pasipriešinimo reakcija veikiant svoriui		≤ 0,50%	EN 14809
Pasipriešinimo reakcija veikiant svoriui žiema		≤ 0,60%	EN 14809
Atsparumas dirbtinai sendinant pagal pilkosios skalės rodmenis		4 - 5	
Dangos matmenų pokyčiai veikiant aukštai temperatūrai (+60°C)		≤ 0,01%	
Atsparumas startukų dygliams		≤ 0,05%	EN 12230
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams (UV)		Taip	
Paskirtis		Krepšinis, tenisas, tinklinis, mini futbolas, badmintonas	FIBA, IAAF, ITF, FIVB, EN14877
Garantija		24 mėn.	



UAB „Eurosportas LT“, Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius
Įmonės kodas 302872598
PVM kodas LT100007315917
Tel.: +370 5 230 1556, email.: info@eurosportas.lt

Išplėstiniai parametrai sportinei sistemai CONIPUR 2S			
	Sąlygos	Rezultatas	Reikalavimas
Smūgio sumažinimas	10°C	39%	35-50%
	23°C	40%	
	40°C	43%	
Vertikali deformacija	10°C	1,3 mm	0,6-2,2 mm
	23°C	1,3 mm	
	40°C	1,6 mm	
Trintis (slydimo koeficientas)	Šlapias paviršius	0,54	≥0,5(DIN metodas) ≥0,47 (TRRL metodas)
Pralaidumas		0,059 cm/s	
Tempimo savybės	Tamprumo jėga	0,78 N/mm ²	≥0,4 n/mm ²
	(prailgėjimas trūkstant)	56%	≥40%

Deklaracija parengta remiantis CONICA AG parengtus dokumentus sportinei sistemai CONIPUR 2S, liejama pagal CONICA AG metodiką.