




		MIPOLAM AFFINITY	
Apibūdinimas	Standartas	Mato vnt.	Duomenys
Bendras storis	EN ISO 24346	mm	2
Svoris	EN ISO 23997	g/m ²	2800
Plotis	EN ISO 24341	cm	200
Ilgis	EN ISO 24341	lm	20
Plytelės dydis	EN ISO 24342	mm	608x608*
Plytelių kiekis pakuotėje	-	-	20
Klasifikacija			
Standartas / Gaminio specifikacija	-	-	EN ISO 10581
Europinė klasifikacija	EN ISO 10874	klasė	34-43
Degumo klasė	EN 13 501-1	klasė	Bfl-s1
Statinės elektros krūvis	EN 1815	kV	< 2
Atsparumas slydimui	DIN 51130/BGR 181	klasė	R10
Savybės			
Atsparumas trinčiai	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Dėvėjimo grupė	NF 189	grupė	T
Rišamosios medžiagos turinio tipas	EN ISO 10581	tipas	I
Matmenų stabilumas	EN ISO 23999	%	rulonas ≤ 0.40 plytelės ≤ 0.25
Smūginio garso izoliacija	EN ISO 717-2	dB	5
Liekamasis įspaudimas (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Liekamasis įspaudimas	-	mm	≈ 0,02
Kėdės ratukų testas (tipas W)	ISO 4918	-	geras
Šilumos laidumas	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Spalvos atsparumas	EN 20 105 - B02	laipsnis	≥ 6
Paviršiaus apdorojimas	-	-	Evercare™
Atsparumas cheminėms medžiagoms	EN ISO 26987	klasė	geras
Antibakterinis aktyvumas (E.coli-S.aureus-MRSA)**	ISO 22196	-	> 99% stabdo augimą
Antivirusinis aktyvumas (SARS-CoV-2) Covid-2019, 229E.	ISO 21702	-	žūsta 99.7% viruso po 2 val.
Aplinka/Vidaus oro kokybė			
TVOC po 28 dienų	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Ftalatai	-	-	Be Ftalatų
Sertifikatas	-	-	Floorscore®
CE žymėjimas			
	EN 14 041		  
		-	

50 skirtingų spalvų paletė, suteikianti dizaino laisvę.

* minimalus plytelių užsakymas 500 m²

** Veiksmingas valymo metodas geriausia apsauga nuo infekcijos