



Kokybė

Audinio svoris

Sudėtis

Apdaila

Plotis

Nominalus ilgis

Pynimas

Ends And Picks Per 2.5cm

Gijų skaičius

Taikymas

Skalbimo instrukcija

PYTHON

235gsm

70% Polyester / 30% Cotton

Splashgard

150cm

100m

3/1 twill

107 X 67 Nominal

167 dtex X 12's Ne (20's Nm)

Darbo švarkai, kelnės, puskombinezonai



Fizinės savybės

	Metmenys	Ataudai
Tempimo jėga: (BS EN ISO 13934-1:1999)	1250 N	1100 N
Trinties jėga: Maximalus vidurkis (BS EN ISO 13937-3:2000)	40 N	40 N
Trinties jėga: Vidutinis vidurkis (BS EN ISO 13937-3:2000)	32 N	32 N
Plovimo susitraukimas (max): (BS EN ISO 6330:2001, 2A/D)	2.5%	2.5%
Karščio susitraukimas (max): (DEF STAN 83-65/4 160°C)	2%	2%
Atsparumas dilimui: (12kPa) (BS EN ISO 12947-2:1999)	80,000 rubs	
Atsparumas pilingavimui: (BS EN ISO 12945-2:2001)	N/A	

Spalvų atsparumas

	Blyškis	Vidutinis	Tamsi
Plovimo atsparumas BS EN ISO 105-C06: Method E2S (95°C)			
Spalvos pasikeitimas	4-5	4	4
Dėmės ant poliesterio	4	3-4	3
Dėmės ant medvilnės	4	3-4	2-3
Sauso valymo atsparumas BS EN ISO D01			
Spalvos pasikeitimas	4-5	4	4
Prasiskverbimo atsparumas BS EN ISO 105-E04: Acid/Alkali			
Spalvos pasikeitimas	4-5	4-5	4-5
Dažymas	4	3-4	3
Įtrinimo tvirtumas BS EN ISO 105-X12:1995			
Drėgnas	3-4	3	2
Sausas	4-5	4	3-4
Šviesos atsparumas BS EN 20105/ISO 105-B02			
Šviesos atsparumas	4	4	4

Šios vertės yra tik orientacinės, kai kurios spalvos bus geresnės, kitos blogesnės. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie atspalvį, susisiekite su „Carrington“ atstovu. Dėl konkrečių verčių kreipkitės į Carringtoną.

Les données communiquées sont basées sur des échantillons spécifiques et testées par des sources réputées fiables et Carrington ne donne aucune garantie, ni n'exprime ou suggère comment utiliser, manipuler ou posséder ses produits.

N.B. Nors tarp Britanijos standarto ir cituojamo ISO bandymo metodo gali būti nedideli skirtumai, jie visais pagrindiniais aspektais yra vienodi.

Papildoma skalbimo instrukcija

Kitos savybės

Cheminiai pūslai
EN 13034 type 6
High-vis matomumas
EN 20471 Oranžinė geltona
EN 20471 Kontrasto apdailos mėlyna 2032* T.mėlyna 321HF* pilka 356* Raudona 503* Como 258HF* Juoda 608*

Cheminiai pūslai iki:

	Metmenys	Ataudai
Purškimo reitingas: (BS EN 24920) Prieš ir po 5 skalbimo ciklų 60°C)	100	
Tepalų reitingas: (DuPont) (Prieš ir po 5 skalbimo ciklų 60°C)	5	

UVPF reitingas: (BS EN 13758-1) 40+

* Kreipkitės į Carrington atstovą dėl patarimų, kaip skalbti.